



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年 9月18日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-282028

出 願 人


Applicant(s):

富士写真フイルム株式会社

2001年 5月30日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3047389

【書類名】 特許願

【整理番号】 P-35669

【提出日】 平成12年 9月18日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G03C 1/12

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼 2 1 0 番地 富士写真フイルム株式会社内

【氏名】 滝沢 裕雄

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フイルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100105647

【弁理士】

【氏名又は名称】 小栗 昌平

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100105474

【弁理士】

【氏名又は名称】 本多 弘徳

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100108589

【弁理士】

【氏名又は名称】 市川 利光

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100115107

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 猛

【電話番号】 03-5561-3990

【選任した代理人】

【識別番号】 100090343

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗宇 百合子

【電話番号】 03-5561-3990

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 092740

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0003489

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 メチン色素及びそれを含有するハロゲン化銀写真感光材料

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 支持体上に少なくとも 1 層の感光性ハロゲン化銀乳剤層を有してなるハロゲン化銀写真感光材料において、該乳剤層に下記一般式（1）で表される化合物を含有することを特徴とするハロゲン化銀写真感光材料。

一般式（1）


【化 1】

一般式（1） $\text{Dye1}-(\text{L}_1+\text{Dye2})_{m1})_{m2}$

式中、 L_1 は連結基を表し、 $m1$ は 1 ～ 5 の整数を、 $m2$ は 1 ～ 5 の整数を表す。
 Dye1 は第 1 の発色団を表し、 Dye2 は一般式（2）で表される第 2 の発色団を表わす。

【化 2】

一般式（2）



式中、 R_{11} 、 R_{12} 、 R_{13} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基を表す。 M_{11} 、 M_{12} は独立にメチン基を表し、 $n12$ は 0 ～ 3 の整数を表す。 Z_1 はベンゼン環、ナフタレン環、あるいはヘテロ環が縮環したベンゼン環を形成する原子群を表し、 V_{11} は Z_1 が形成する環上の置換基を表し、 $n11$ は 0 ～ 8 の整数を表す。 $n11$ が 2 以上の時、 V_1 は同じでも異なってもよく、互いに連結して環を形成しても良い。 X_{11} は $-\text{O}-$ 、 $-\text{S}-$ 、 $-\text{NR}_{14}-$ を表し、 R_{14} は水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基を表すが、 X_{11} が $-\text{O}-$ の時、 Z_1 により形成される環が縮環していないベンゼン環であることはなく、 X_{11} が $-\text{S}-$ の時、 L_1 にエーテル基、ウレタン基

(-NRCOO-) またはフッ素原子が含まれることはなく、 X_{11} が $-NR_{14}-$ の時、 L_1 にウレタン基 (-NRCOO-) またはフッ素原子が含まれることはない。

なお、連結基 L_1 は R_{12} 、 R_{13} 、 V_{11} のいずれかに連結する。


【請求項 2】一般式 (1) で表わされる化合物において、 L_1 が $-G_1-$ (A_1-G_2-) t_1- で表されることを特徴とする請求項 1 に記載のハロゲン化銀写真感光材料。ここで、 G_1 、 G_2 はそれぞれ独立にアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基であり、 A_1 は向きは問わずに $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR_3-$ 、 $-COO-$ 、 $-CONR_4-$ 、 $-SO_2NR_5-$ のいずれかを表し、 $R_3 \sim R_5$ はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基を表し、 t_1 は 1~10 の整数を表す。

【請求項 3】一般式 (1) で表わされる化合物において、Dye1 がそれぞれ独立にシアニン発色団、メロシアニン発色団、オキソノール発色団のいずれかであることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のハロゲン化銀写真感光材料。

【請求項 4】一般式 (1) で表わされる化合物が下記一般式 (3) で表されることを特徴とする請求項 1 に記載のハロゲン化銀写真感光材料。

【化 3】

一般式 (3)



式中、 $R_{11} \sim R_{13}$ 、 M_{11} 、 M_{12} 、 n_{11} 、 n_{12} 、 X_{11} 、 Z_1 、 V_{11} は一般式(2)と同義である。また G_1 、 G_2 、 A_1 、 t_1 は請求項2と同義である。

X_1 、 X_2 はそれぞれ独立に $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR_6-$ 、 $-CR_7R_8-$ を表し、 $R_6 \sim R_8$ はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基を表す。 R_1 、 R_2 はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基を表す。 $M_1 \sim M_3$ はそれぞれ独立にメチン基を表し、 n_1 は0～3の整数を表す。 V_1 、 V_2 は置換基を表し、 n_2 、 n_3 は0～4の整数を表す。 n_2 、 n_3 が2以上の時、 V_1 、 V_2 は同じでも異なってもよく、互いに連結して環を形成しても良い。 CI は電荷を中和するイオンを表し、 y は電荷を中和するのに必要な数を表す。

なお、 G_1 は R_1 または V_1 にてDye1と連結し、 G_2 は R_{12} 、 R_{13} 、または V_{11} にてDye2と連結する。

また、 X_{11} が $-O-$ の時、 Z_1 により形成される環が縮環していないベンゼン環であることはなく、 X_{11} が $-S-$ の時、 L_1 にエーテル基、ウレタン基($-NRCOO-$)またはフッ素原子が含まれることはなく、 X_{11} が $-NR_4-$ の時、 L_1 にウレタン基($-NRCOO-$)またはフッ素原子が含まれることはない。

【請求項5】一般式(1)または(3)で表わされる化合物において、ハロゲン化銀粒子への吸着力が、 $Dye1 > Dye2$ となっていることを特徴とする請求項1～4の何れかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

【請求項6】 請求項4に記載の一般式(3)で表される色素。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は新規なメチン色素化合物、特に2つの発色団が連結された連結型メチン色素化合物及びそれを含有するハロゲン化銀写真感光材料に関する。

【0002】

【従来の技術】

メチン化合物は従来からハロゲン化銀写真感光材料の分光増感色素として利用されてきた。これまでハロゲン化銀粒子の光吸収率向上技術に関して公知になっ

ている技術を以下に示す。1粒子あたりの光吸収率を向上させるには、増感色素のハロゲン化銀粒子への吸着密度を高めることが必要であるが、通常の分光増感色素はほぼ最密充填で単分子層で吸着し、それ以上吸着することはない。

この問題を解決する為に、これまでいくつかの提案がされてきた。P.B.Gilman, Jr.らは、Photographic Science and Engineering、第20巻、第3号、第97頁（1976年）において、1層目にカチオン色素を吸着させ、さらに2層目にアニオン色素を静電力を用いて吸着させた。G.B.Birdらは米国特許第3,622,316号において、複数の色素をハロゲン化銀粒子に多層吸着させ、Forster型励起エネルギー移動の寄与により増感させた。

杉本らは特開昭63-138,341号、同64-84,244号において、発光性色素からのエネルギー移動による分光増感を行った。

しかし、これらはすべてハロゲン化銀粒子に飽和吸着量以上の量の色素を吸着されようとする試みであったが、いずれも高感度化効果はあまりなく、固有減感の増大などの問題があった。

一方、2つ以上の共役していない色素発色団を共有結合で連結した2成分連結色素については、米国特許第2,393,351号、同2,425,772号、同2,518,732号、同2,521,944号、同2,592,196号または欧州特許565,083号などに記載されている。しかしこれらは光吸収率の向上をねらったものではなかった。積極的に光吸収率向上をねらったものとして、G.B.Birdらは米国特許3,622,317号、同3,976,493号において複数のシアニン発色団を有する連結型増感色素分子を吸着させて光吸収率を増やし、エネルギー移動による増感を図ったが、顕著な高感度化は得られていない。

鶴飼らは特開昭64-91134号において、少なくとも2個のスルホ基またはカルボキシ基を含む実質的に非吸着性色素を少なくとも1つハロゲン化銀上に吸着されうる分光増感色素に結合させることを提案している。

また、ビシュワカルマらは特開平6-27,578において、ハロゲン化銀に吸着性のシアニン色素と非吸着性のオキシノールを連結した2成分連結色素を、パートンは欧州特許887700A1号において吸着性のシアニン色素と非吸着性のメロシアニン色素等を特定の連結基を用いて連結した2成分連結色素を、それぞれ使って

分光増感しているが、エネルギー移動寄与による高感度化は十分起こっているとはいえない。

このように、いずれの特許や文献の方法でも十分な高感度化は達成できておらず、更なる技術開発を行う必要がある。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

従って、本発明の目的は新規なメチン連結色素及びそれを含有する高感度なハロゲン化銀写真感光材料を提供することである。

【0004】

【課題を解決するための手段】

本発明の上記目的は、下記的手段により達成された。

(1) 支持体上に少なくとも1層の感光性ハロゲン化銀乳剤層を有するハロゲン化銀写真感光材料において、該乳剤層に下記一般式(1)で表される化合物を含有することを特徴とするハロゲン化銀写真感光材料。

一般式(1)

【0005】

【化4】




【0006】

式中、 L_1 は連結基を表し、 $m1$ は1～5の整数を、 $m2$ は1～5の整数を表す。
Dye1は第1の発色団を表し、Dye2は一般式(2)で表される第2の発色団を表わす。

【0007】

【化5】

一般式(2)



【0008】

式中、 R_{11} 、 R_{12} 、 R_{13} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基を表す。 M_{11} 、 M_{12} は独立にメチン基を表し、 n_{12} は0～3の整数を表す。 Z_1 はベンゼン環、ナフタレン環、あるいはヘテロ環が縮環したベンゼン環を形成する原子群を表し、 V_{11} は Z_1 が形成する環上の置換基を表し、 n_{11} は0～8の整数を表す。 n_{11} が2以上の時、 V_{11} は同じでも異なってもよく、互いに連結して環を形成しても良い。 X_{11} は $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR_{14}-$ を表し、 R_{14} は水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基を表すが、 X_{11} が $-O-$ の時、 Z_{11} により形成される環が縮環していないベンゼン環であることはなく、 X_{11} が $-S-$ の時、 L_1 にエーテル基、ウレタン基($-NRCOO-$)またはフッ素原子が含まれることはなく、 X_{11} が $-NR_{14}-$ の時、 L_1 にウレタン基($-NRCOO-$)またはフッ素原子が含まれることはない。

なお、連結基 L_1 は R_{12} 、 R_{13} 、 V_{11} のいずれかに連結する。

(2) 一般式(1)で表わされる化合物において、 L_1 が $-G_1-(A_1-G_2-t_1-$ で表されることを特徴とする(1)記載のハロゲン化銀写真感光材料。ここで、 G_1 、 G_2 はそれぞれ独立にアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基であり、 A_1 は向きは問わずに $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR_3-$ 、 $-COO-$ 、 $-CONR_4-$ 、 $-SO_2NR_5-$ のいずれかを表し、 $R_3 \sim R_5$ はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基を表し、 t_1 は1～10の整数を表す。

(3) 一般式(1)で表わされる化合物において、Dye1がそれぞれ独立にシアニ

ン発色団、メロシアニン発色団、オキソノール発色団のいずれかであることを特徴とする（１）または（２）記載のハロゲン化銀写真感光材料。


（４）一般式（１）で表わされる化合物において、Dye1がシアニン発色団であることを特徴とする（１）～（３）記載のハロゲン化銀写真感光材料。

（５）一般式（１）で表わされる化合物が下記一般式（３）で表されることを特徴とする（１）～（４）の何れかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

【 0 0 0 9 】

【化 6】

一般式（３）



【 0 0 1 0 】

式中、 $R_{11} \sim R_{13}$ 、 M_{11} 、 M_{12} 、 n_{11} 、 n_{12} 、 X_{11} 、 Z_1 、 V_{11} は一般式（２）と同義である。また G_1 、 G_2 、 A_1 、 t_1 は（２）におけると同義である。

X_1 、 X_2 はそれぞれ独立に $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR_6-$ 、 $-CR_7R_8-$ を表し、 $R_6 \sim R_8$ はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基を表す。 R_1 、 R_2 はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基を表す。 $M_1 \sim M_3$ はそれぞれ独立にメチン基を表し、 n_1 は０～３の整数を表す。 V_1 、 V_2 は置換基を表し、 n_2 、 n_3 は０～４の整数を表す。 n_2 、 n_3 が２以上の時、 V_1 、 V_2 は同じでも異なってもよく、互いに連

結して環を形成しても良い。CIは電荷を中和するイオンを表し、 γ は電荷を中和するのに必要な数を表す。

なお、 G_1 は R_1 または V_1 にてDye 1と連結し、 G_2 は R_{12} 、 R_{13} 、または V_{11} にてDye2と連結する。

また、 X_{11} が $-O-$ の時、 Z_1 により形成される環が縮環していないベンゼン環であることはなく、 X_{11} が $-S-$ の時、 L_1 にエーテル基、ウレタン基($-NRCOO-$)またはフッ素原子が含まれることはなく、 X_{11} が $-NR_{14}-$ の時、 L_1 にウレタン基($-NRCOO-$)またはフッ素原子が含まれることはない。

(6) 一般式(1)または(3)で表わされる化合物において、 G_1 、 G_2 がアルキレン基であることを特徴とする(2)～(5)の何れかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(7) 一般式(1)または(3)で表わされる化合物において、 A_1 が $-O-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-COO-$ 、 $-CONR_3-$ であることを特徴とする(2)～(6)の何れかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(8) 一般式(3)で表わされる化合物において、 X_1 、 X_2 が $-O-$ または $-S-$ であることを特徴とする(5)～(7)の何れかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(9) 一般式(3)で表わされる化合物において、 G_1 は R_1 と連結し、 G_2 は R_{12} と連結することを特徴とする(5)～(8)の何れかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(10) 一般式(1)または(3)で表わされる化合物において、 X_{11} が $-O-$ であり、かつ Z_1 にて形成される環がナフタレン環、ジベンゾフラン環、ジベンゾチオフェン環、カルバゾール環であることを特徴とする(1)～(9)の何れかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(11) 一般式(1)または(3)で表わされる化合物において、 X_{11} が $-NR_{14}-$ であることを特徴とする(1)～(9)の何れかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(12) 一般式(1)または(3)で表わされる化合物において、 X_{11} が $-S-$ であり、 V_{11} の少なくともひとつが $-SO_3M$ 、 $-OSO_3M$ 、 $-PO_3M_2$ 、 $-O$

PO_3M_2 、 $-\text{COOM}$ のいずれかであるかいずれかを含む基であることを特徴とする(1)～(9)の何れかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。ここでMはプロトンまたは陽イオンを表す。

(13) 一般式(1)または(3)で表わされる化合物において、 X_1 が $-\text{NR}_{14}$ または $-\text{S}-$ であることを特徴とする(1)～(10)、(12)、(13)の何れかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(14) 一般式(1)または(3)で表わされる化合物において、ハロゲン化銀粒子への吸着力が、 $\text{Dye1} > \text{Dye2}$ となっていることを特徴とする(1)～(13)の何れかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(15) ハロゲン化銀写真感光材料において、一般式(1)または(3)で表わされる化合物がDye1にてハロゲン化銀粒子に吸着してJ会合を形成し、さらにハロゲン化銀粒子に吸着していないDye2が光励起された際Dye1へ電子移動またはエネルギー移動することを特徴とする(1)～(14)の何れかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(16) 一般式(1)または(3)で表される化合物を含むハロゲン化銀写真乳剤が、アスペクト比2以上の平板状粒子が乳剤中の全ハロゲン化銀粒子の50% (面積)以上存在する乳剤であることを特徴とする(1)～(15)の何れかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(17) 一般式(1)または(3)で表される化合物を含むハロゲン化銀写真乳剤が、セレン増感されていることを特徴とする(1)～(16)の何れかに記載のハロゲン化銀写真感光材料。

(18) 前記(5)記載の一般式(3)で表される色素。

【0011】

【発明の実施形態】

以下に一般式(1)で表される本発明の化合物について詳細に述べる。

【0012】

なお、本発明の化合物がアルキル基、アルキレン基、アルケニル基、アルケニレン基を有するとき、特に断りの無い限りは、それらは直鎖状でも分岐鎖状でも良く、置換していても無置換でも良い。

また、本発明の化合物がシクロアルキル基、アリール基、ヘテロ環基、シクロアルケニレン基、アリーレン基、ヘテリレン基を有する時、特に断りの無い限りは、それらは単環でも縮環していても良く、置換していても無置換でも良い。

【0013】

本発明において、特定の部分を「基」と称した場合には、当該部分はそれ自体が置換されていなくても、1種以上の（可能な最多数までの）置換基で置換されていても良いことを意味する。

例えば、「アルキル基」とは置換または無置換のアルキル基を意味する。また、本発明における化合物に使用できる置換基は、置換の有無に関らず、どのような置換基でも含まれる。例えば後述の置換基群Wが挙げられる。

Wで示される置換基としては、いかなるものでも良く、特に制限は無いが、例えば、ハロゲン原子、アルキル基〔（シクロアルキル基、ビスシクロアルキル基及びトリシクロアルキル基を含む）、また、アルケニル基（シクロアルケニル基、ビスシクロアルケニル基を含む）、アルキニル基、も含むこととする。〕、アリール基、複素環基（ヘテロ環基と言っても良い）、シアノ基、ヒドロキシル基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、シリルオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、アルコキシカルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ基、アミノ基（アニリノ基を含む）、アンモニオ基、アシルアミノ基、アミノカルボニルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルファモイルアミノ基、アルキル及びアリールスルホニルアミノ基、メルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、スルファモイル基、スルホ基、アルキル及びアリールスルフィニル基、アルキル及びアリールスルホニル基、アシル基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、アリール及びヘテロ環アゾ基、イミド基、ホスフィノ基、ホスフィニル基、ホスフィニルオキシ基、ホスフィニルアミノ基、ホスフォ基、シリル基、ヒドラジノ基、ウレイド基、その他の公知の置換基、が例として挙げられる。

更に詳しくは、Wは、ハロゲン原子（例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、アルキル基〔直鎖、分岐、環状の置換もしくは無置換の

アルキル基を表す。それらは、アルキル基（好ましくは炭素数 1 から 3 0 のアルキル基、例えばメチル、エチル、*n*-プロピル、イソプロピル、*t*-ブチル、*n*-オクチル、エイコシル、2-クロロエチル、2-シアノエチル、2-エチルヘキシル）、シクロアルキル基（好ましくは、炭素数 3 から 3 0 の置換または無置換のシクロアルキル基、例えば、シクロヘキシル、シクロペンチル、4-*n*-ドデシルシクロヘキシル）、ビスシクロアルキル基（好ましくは、炭素数 5 から 3 0 の置換もしくは無置換のビスシクロアルキル基、つまり、炭素数 5 から 3 0 のビスシクロアルカンから水素原子を一個取り去った一価の基である。例えば、ビスシクロ[1, 2, 2]ヘプタン-2-イル、ビスシクロ[2, 2, 2]オクタン-3-イル）、更に環構造が多いトリシクロ構造なども包含するものである。以下に説明する置換基の中のアルキル基（例えばアルキルチオ基のアルキル基）はこのような概念のアルキル基を表すが、さらにアルケニル基、アルキニル基も含むこととする。】、アルケニル基〔直鎖、分岐、環状の置換もしくは無置換のアルケニル基を表す。それらは、アルケニル基（好ましくは炭素数 2 から 3 0 の置換または無置換のアルケニル基、例えば、ビニル、アリル、プレニル、ゲラニル、オレイル）、シクロアルケニル基（好ましくは、炭素数 3 から 3 0 の置換もしくは無置換のシクロアルケニル基、つまり、炭素数 3 から 3 0 のシクロアルケンの水素原子を一個取り去った一価の基である。例えば、2-シクロペンテン-1-イル、2-シクロヘキセン-1-イル）、ビスシクロアルケニル基（置換もしくは無置換のビスシクロアルケニル基、好ましくは、炭素数 5 から 3 0 の置換もしくは無置換のビスシクロアルケニル基、つまり二重結合を一個持つビスシクロアルケンの水素原子を一個取り去った一価の基である。例えば、ビスシクロ[2, 2, 1]ヘプト-2-エン-1-イル、ビスシクロ[2, 2, 2]オクト-2-エン-4-イル）を包含するものである。】、アルキニル基（好ましくは、炭素数 2 から 3 0 の置換または無置換のアルキニル基、例えば、エチニル、プロパルギル、トリメチルシリルエチニル基）〕、アリール基（好ましくは炭素数 6 から 3 0 の置換もしくは無置換のアリール基、例えばフェニル、*p*-トリル、ナフチル、*m*-クロロフェニル、*o*-ヘキサデカノイルアミノフェニル）、複素環基（好ましくは 5 または 6 員の置換もしくは無置換の、芳香族もしくは非芳香族の複素環化合物から一個

の水素原子を取り除いた一価の基であり、更に好ましくは、炭素数3から30の5もしくは6員の芳香族の複素環基である。例えば、2-フリル、2-チエニル、2-ピリミジニル、2-ベンゾチアゾリル、なお、1-メチル-2-ピリジニオ、1-メチル-2-キノリニオのようなカチオン性の複素環基でも良い。）、シアノ基、ヒドロキシル基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシ基（好ましくは、炭素数1から30の置換もしくは無置換のアルコキシ基、例えば、メトキシ、エトキシ、イソプロポキシ、*t*-ブトキシ、*n*-オクチルオキシ、2-メトキシエトキシ）、アリールオキシ基（好ましくは、炭素数6から30の置換もしくは無置換のアリールオキシ基、例えば、フェノキシ、2-メチルフェノキシ、4-*t*-ブチルフェノキシ、3-ニトロフェノキシ、2-テトラデカノイルアミノフェノキシ）、シリルオキシ基（好ましくは、炭素数3から20のシリルオキシ基、例えば、トリメチルシリルオキシ、*t*-ブチルジメチルシリルオキシ）、ヘテロ環オキシ基（好ましくは、炭素数2から30の置換もしくは無置換のヘテロ環オキシ基、1-フェニルテトラゾール-5-オキシ、2-テトラヒドロピラニルオキシ）、アシルオキシ基（好ましくはホルミルオキシ基、炭素数2から30の置換もしくは無置換のアルキルカルボニルオキシ基、炭素数6から30の置換もしくは無置換のアリールカルボニルオキシ基、例えば、ホルミルオキシ、アセチルオキシ、ピバロイルオキシ、ステアロイルオキシ、ベンゾイルオキシ、*p*-メトキシフェニルカルボニルオキシ）、カルバモイルオキシ基（好ましくは、炭素数1から30の置換もしくは無置換のカルバモイルオキシ基、例えば、*N*，*N*-ジメチルカルバモイルオキシ、*N*，*N*-ジエチルカルバモイルオキシ、モルホリノカルボニルオキシ、*N*，*N*-ジ-*n*-オクチルアミノカルボニルオキシ、*N*-*n*-オクチルカルバモイルオキシ）、アルコキシカルボニルオキシ基（好ましくは、炭素数2から30の置換もしくは無置換アルコキシカルボニルオキシ基、例えばメトキシカルボニルオキシ、エトキシカルボニルオキシ、*t*-ブトキシカルボニルオキシ、*n*-オクチルカルボニルオキシ）、アリールオキシカルボニルオキシ基（好ましくは、炭素数7から30の置換もしくは無置換のアリールオキシカルボニルオキシ基、例えば、フェノキシカルボニルオキシ、*p*-メトキシフェノキシカルボニルオキシ、*p*-*n*-ヘキサデシルオキシフェノキシカルボニ

ルオキシ)、アミノ基(好ましくは、アミノ基、炭素数1から30の置換もしくは無置換のアルキルアミノ基、炭素数6から30の置換もしくは無置換のアニリノ基、例えば、アミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、アニリノ、N-メチルアニリノ、ジフェニルアミノ)、アンモニオ基(好ましくはアンモニオ基、炭素数1から30の置換もしくは無置換のアルキル、アリール、ヘテロ環が置換したアンモニオ基、例えば、トリメチルアンモニオ、トリエチルアンモニオ、ジフェニルメチルアンモニオ)、アシルアミノ基(好ましくは、ホルミルアミノ基、炭素数1から30の置換もしくは無置換のアルキルカルボニルアミノ基、炭素数6から30の置換もしくは無置換のアリールカルボニルアミノ基、例えば、ホルミルアミノ、アセチルアミノ、ピバロイルアミノ、ラウロイルアミノ、ベンゾイルアミノ、3, 4, 5-トリ-*n*-オクチルオキシフェニルカルボニルアミノ)、アミノカルボニルアミノ基(好ましくは、炭素数1から30の置換もしくは無置換のアミノカルボニルアミノ、例えば、カルバモイルアミノ、N, N-ジメチルアミノカルボニルアミノ、N, N-ジエチルアミノカルボニルアミノ、モルホリノカルボニルアミノ)、アルコキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭素数2から30の置換もしくは無置換アルコキシカルボニルアミノ基、例えば、メトキシカルボニルアミノ、エトキシカルボニルアミノ、*t*-ブトキシカルボニルアミノ、*n*-オクタデシルオキシカルボニルアミノ、N-メチル-メトキシカルボニルアミノ)、アリールオキシカルボニルアミノ基(好ましくは、炭素数7から30の置換もしくは無置換のアリールオキシカルボニルアミノ基、例えば、フェノキシカルボニルアミノ、*p*-クロロフェノキシカルボニルアミノ、*m*-*n*-オクチルオキシフェノキシカルボニルアミノ)、スルファモイルアミノ基(好ましくは、炭素数0から30の置換もしくは無置換のスルファモイルアミノ基、例えば、スルファモイルアミノ、N, N-ジメチルアミノスルホニルアミノ、N-*n*-オクチルアミノスルホニルアミノ)、アルキル及びアリールスルホニルアミノ基(好ましくは炭素数1から30の置換もしくは無置換のアルキルスルホニルアミノ、炭素数6から30の置換もしくは無置換のアリールスルホニルアミノ、例えば、メチルスルホニルアミノ、ブチルスルホニルアミノ、フェニルスルホニルアミノ、2, 3, 5-トリクロロフェニルスルホニルアミノ、*p*-メチルフェニルスルホ

ニルアミノ)、メルカプト基、アルキルチオ基(好ましくは、炭素数1から30の置換もしくは無置換のアルキルチオ基、例えばメチルチオ、エチルチオ、n-ヘキサデシルチオ)、アリールチオ基(好ましくは炭素数6から30の置換もしくは無置換のアリールチオ、例えば、フェニルチオ、p-クロロフェニルチオ、m-メトキシフェニルチオ)、ヘテロ環チオ基(好ましくは炭素数2から30の置換または無置換のヘテロ環チオ基、例えば、2-ベンゾチアゾリルチオ、1-フェニルテトラゾール-5-イルチオ)、スルファモイル基(好ましくは炭素数0から30の置換もしくは無置換のスルファモイル基、例えば、N-エチルスルファモイル、N-(3-ドデシルオキシプロピル)スルファモイル、N,N-ジメチルスルファモイル、N-アセチルスルファモイル、N-ベンゾイルスルファモイル、N-(N'-フェニルカルバモイル)スルファモイル)、スルホ基、アルキル及びアリールスルフィニル基(好ましくは、炭素数1から30の置換または無置換のアルキルスルフィニル基、6から30の置換または無置換のアリールスルフィニル基、例えば、メチルスルフィニル、エチルスルフィニル、フェニルスルフィニル、p-メチルフェニルスルフィニル)、アルキル及びアリールスルホニル基(好ましくは、炭素数1から30の置換または無置換のアルキルスルホニル基、6から30の置換または無置換のアリールスルホニル基、例えば、メチルスルホニル、エチルスルホニル、フェニルスルホニル、p-メチルフェニルスルホニル)、アシル基(好ましくはホルミル基、炭素数2から30の置換または無置換のアルキルカルボニル基、炭素数7から30の置換もしくは無置換のアリールカルボニル基、炭素数4から30の置換もしくは無置換の炭素原子でカルボニル基と結合しているヘテロ環カルボニル基、例えば、アセチル、ピバロイル、2-クロロアセチル、ステアロイル、ベンゾイル、p-n-オクチルオキシフェニルカルボニル、2-ピリジルカルボニル、2-フリルカルボニル)、アリールオキシカルボニル基(好ましくは、炭素数7から30の置換もしくは無置換のアリールオキシカルボニル基、例えば、フェノキシカルボニル、o-クロロフェノキシカルボニル、m-ニトロフェノキシカルボニル、p-t-ブチルフェノキシカルボニル)、アルコキシカルボニル基(好ましくは、炭素数2から30の置換もしくは無置換アルコキシカルボニル基、例えば、メトキシカルボニル、エト

キシカルボニル、*t*-ブトキシカルボニル、*n*-オクタデシルオキシカルボニル)、カルバモイル基(好ましくは、炭素数1から30の置換もしくは無置換のカルバモイル、例えば、カルバモイル、*N*-メチルカルバモイル、*N,N*-ジメチルカルバモイル、*N,N*-ジ-*n*-オクチルカルバモイル、*N*-(メチルスルホニル)カルバモイル)、アリール及びヘテロ環アゾ基(好ましくは炭素数6から30の置換もしくは無置換のアリールアゾ基、炭素数3から30の置換もしくは無置換のヘテロ環アゾ基、例えば、フェニルアゾ、*p*-クロロフェニルアゾ、5-エチルチオ-1,3,4-チアジアゾール-2-イルアゾ)、イミド基(好ましくは、*N*-スクシンイミド、*N*-フタルイミド)、ホスフィノ基(好ましくは、炭素数2から30の置換もしくは無置換のホスフィノ基、例えば、ジメチルホスフィノ、ジフェニルホスフィノ、メチルフェノキシホスフィノ)、ホスフィニル基(好ましくは、炭素数2から30の置換もしくは無置換のホスフィニル基、例えば、ホスフィニル、ジオクチルオキシホスフィニル、ジエトキシホスフィニル)、ホスフィニルオキシ基(好ましくは、炭素数2から30の置換もしくは無置換のホスフィニルオキシ基、例えば、ジフェノキシホスフィニルオキシ、ジオクチルオキシホスフィニルオキシ)、ホスフィニルアミノ基(好ましくは、炭素数2から30の置換もしくは無置換のホスフィニルアミノ基、例えば、ジメトキシホスフィニルアミノ、ジメチルアミノホスフィニルアミノ)、ホスフォ基、シリル基(好ましくは、炭素数3から30の置換もしくは無置換のシリル基、例えば、トリメチルシリル、*t*-ブチルジメチルシリル、フェニルジメチルシリル)、ヒドラジノ基(好ましくは炭素数0から30の置換もしくは無置換のヒドラジノ基、例えば、トリメチルヒドラジノ)、ウレイド基(好ましくは炭素数0から30の置換もしくは無置換のウレイド基、例えば*N,N*-ジメチルウレイド)、を表わす。

また、環(芳香族、又は非芳香族の炭化水素環、又は複素環。これらは、さらに組み合わされて多環縮合環を形成することができる。例えばベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、キノリン環、フェナントレン環、フルオレン環、トリフェニレン環、ナфтаセン環、ビフェニル環、ピロール環、フラン環、チオフェン環、イミダゾール環、オキサゾール環、チアゾール環、ピリジン環、ピラジ

ン環、ピリミジン環、ピリダジン環、インドリジン環、インドール環、ベンゾフラン環、ベンゾチオフェン環、イソベンゾフラン環、キノリジン環、キノリン環、フタラジン環、ナフチリジン環、キノキサリン環、キノキサゾリン環、キノリン環、カルバゾール環、フェナントリジン環、アクリジン環、フェナントロリン環、チアントレン環、クロメン環、キサンテン環、フェノキサチイン環、フェノチアジン環、フェナジン環、が挙げられる。)が縮合した構造をとることもできる。

【0014】

上記の置換基Wの中で、水素原子を有するものは、これを取り去り更に上記の置換基で置換されていても良い。そのような官能基の例としては、アルキルカルボニルアミノスルホニル基、アリールカルボニルアミノスルホニル基、アルキルスルホニルアミノカルボニル基、アリールスルホニルアミノカルボニル基が挙げられる。その例としては、メチルスルホニルアミノカルボニル、p-メチルフェニルスルホニルアミノカルボニル、アセチルアミノスルホニル、ベンゾイルアミノスルホニル基が挙げられる。

【0015】

式中、m1は1～5の整数を表し、好ましくは1または2であり、より好ましくは1であり、m2は1～5の整数を表し、好ましくは1または2であり、より好ましくは1である。

【0016】

Dye2は一般式(2)で表される第2の発色団を表わす。

式中、R₁₁、R₁₂、R₁₃はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基(好ましくは炭素原子数(以下C数という)1から18、より好ましくは1から7、特に好ましくは1から4の無置換アルキル基(例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ヘキシル、オクチル、2-エチルヘキシル、ドデシル、オクタデシル)、C数1から18、好ましくは1から7、特に好ましくは1から4の置換アルキル基(例えば置換基として前述のWが置換したアルキル基が挙げられる。好ましくはアラルキル基(例えばベンジル、2-フェニルエチル)、ヒドロキシアルキル基(例えば、2-ヒドロキシエチル、3-ヒドロキシブ

ロピル、6-ヒドロキシヘキシル、)、カルボキシアルキル基(例えば、2-カルボキシエチル、3-カルボキシプロピル、4-カルボキシブチル、カルボキシメチル、5-カルボキシペンチル)、アルコキシアルキル基(例えば、2-メトキシエチル、2-(2-メトキシエトキシ)エチル)、アリーロキシアルキル基(例えば2-フェノキシエチル、2-(1-ナフトキシ)エチル)、アルコシカルボニルアルキル基(例えばエトキシカルボニルメチル、2-ベンジルオキシカルボニルエチル)、アリーロキシカルボニルアルキル基(例えば3-フェノキシカルボニルプロピル)、アシルオキシアルキル基(例えば2-アセチルオキシエチル)、アシルアルキル基(例えば2-アセチルエチル)、カルバモイルアルキル基(例えば2-モルホリノカルボニルエチル)、スルファモイルアルキル基(例えばN,N-ジメチルスルファモイルメチル)、スルホアルキル基(例えば、2-スルホベンジル、3-スルホ-3-フェニルプロピル、2-スルホエチル、3-スルホプロピル、3-スルホブチル、4-スルホブチル、2-[3-スルホプロポキシ]エチル、2-ヒドロキシ-3-スルホプロピル、3-スルホプロポキシエトキシエチル)、スルファトアルキル基(例えば、2-スルファトエチル基、3-スルファトプロピル、4-スルファトブチル)、ヘテロ環置換アルキル基(例えば2-(ピロリジン-2-オン-1-イル)エチル、テトラヒドロフルフリル)、アルキルスルホニルカルバモイルアルキル基(例えばメタンスルホニルカルバモイルメチル基)、アシルカルバモイルアルキル基(例えばアセチルカルバモイルメチル基)、アシルスルファモイルアルキル基(例えばアセチルスルファモイルメチル基)、アルキルスルフォニルスルファモイルアルキル基(例えばメタンスルフォニルスルファモイルメチル基)、ハロゲン置換アルキル基(例えば2-クロロエチル、2,2,2-トリフルオロエチル) }、

アルケニル基(好ましくはC数2~20、例えば、ビニル、アリル、3-ブテニル、オレイル、前述のWが置換したアルケニル基、例えばスルホアルケニル基(例えば3-スルホ-2-プロペニル)等)、アリール基(C数6から20、好ましくはC数6から10、さらに好ましくはC数6から8の無置換アリール基(例えばフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル、)、C数6から20、好ましくはC数6から10、さらに好ましくはC数6から8の置換アリール基(例えば置換

基の例として挙げた前述のWが置換したアリール基が挙げられる。具体的にはp-メトキシフェニル基、p-メチルフェニル基、p-クロロフェニル基などが挙げられる。))、

ヘテロ環基 (C数1から20、好ましくはC数3から10、さらに好ましくはC数4から8の無置換ヘテロ環基 (例えば2-フリル基、2-チエニル基、2-ピリジル基、3-ピラゾリル、3-イソオキサゾリル、3-イソチアゾリル、2-イミダゾリル、2-オキサゾリル、2-チアゾリル、2-ピリダジル、2-ピリミジル、3-ピラジル、2-(1,3,5-トリアゾリル)、3-(1,2,4-トリアゾリル)、5-テトラゾリル)、C数1から20、好ましくはC数3から10、さらに好ましくはC数4から8の置換ヘテロ環基 (例えば置換基の例として挙げた前述のWが置換した複素環基が挙げられる。具体的には5-メチル-2-チエニル基、4-メトキシ-2-ピリジル基などが挙げられる。)) が挙げられる。

R₁₁、R₁₂は水素原子、アルキル基、スルホアルキル基、アリール基であることが好ましく、水素原子、アルキル基であることがより好ましい。

R₁₃は水素原子、アルキル基、スルホアルキル基であることが好ましい。

【0017】

M₁₁、M₁₂は独立にメチン基を表し、置換基を有していてもよく、置換基としては前述の置換基群Wのいずれでも良いが、好ましくは例えばC数1~20のアルキル基 (例えば、メチル、エチル、i-プロピル)、ハロゲン原子 (例えば、塩素、臭素、ヨウ素、フッ素)、ニトロ基、C数1~20のアルコキシ基 (例えば、メトキシ、エトキシ)、C数6~26のアリール基 (例えば、フェニル、2-ナフチル)、C数0~20のヘテロ環基 (例えば、2-ピリジル、3-ピリジル)、C数6~20のアリールオキシ基 (例えば、フェノキシ、1-ナフトキシ、2-ナフトキシ)、C数1~20のアシルアミノ基 (例えばアセチルアミノ、ベンゾイルアミノ)、C数1~20のカルバモイル基 (例えばN, N-ジメチルカルバモイル)、スルホ基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、C数1~20のアルキルチオ基 (例えばメチルチオ)、シアノ基などが挙げられる。また、他のメチン基と環を形成してもよく、もしくは助色団と環を形成することもできる。好ましくは無置換、エチル基置換、メチル基置換のメチン基である。

n_{12} は0～3の整数を表し、好ましくは0～2の整数であり、より好ましくは1又は2である。なお n_{12} が2以上の時、 M_{11} 、 M_{12} は同じでも異なってもよい。

【0018】

Z_1 はベンゼン環、ナフタレン環、あるいはヘテロ環が縮環したベンゼン環を形成する原子群を表し、 Z_1 により形成される環は好ましくはベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環、フェナントロリン環、ジベンゾフラン環、ジベンゾチオフェン環、カルバゾール環、インドール環、ベンゾチオフェン環であるが、より好ましくはベンゼン環、ナフタレン環、ジベンゾフラン環、ジベンゾチオフェン環、カルバゾール環であり、最も好ましくはベンゼン環、ナフタレン環、ジベンゾフラン環である。

【0019】

V_{11} は Z_1 が形成する環上の置換基を表し、前述の置換基群Wのいずれでも良いが、好ましくは例えばC数1～20のアルキル基（好ましい例は R_{11} ～ R_{13} に同じ）、ハロゲン原子（例えば、塩素、臭素、ヨウ素、フッ素）、ニトロ基、C数1～20のアルコキシ基（例えば、メトキシ、エトキシ）、C数6～20のアリール基（例えば、フェニル、2-ナフチル）、C数0～20のヘテロ環基（例えば、2-ピリジル、3-ピリジル、1-ピロリル、2-チエニル）、C数6～20のアリールオキシ基（例えば、フェノキシ、1-ナフトキシ、2-ナフトキシ）、C数1～20のアシルアミノ基（例えば、アセチルアミノ、ベンゾイルアミノ）、C数1～20のカルバモイル基（例えばN，N-ジメチルカルバモイル）、スルホ基、C数0～20のスルホンアミド基（例えばメタンスルホンアミド）、C数0～20のスルファモイル基（例えばN-メチルスルファモイル）、ヒドロキシル基、カルボキシル基、C数1～20のアルキルチオ基（例えばメチルチオ）、シアノ基などが挙げられる。 V_{11} としては好ましくはアルキル基、ハロゲン原子（特に塩素、臭素）、アリール基、アシルアミノ基、カルバモイル基、アルコキシ基、ヒドロキシル基、スルホ基、カルボキシル基であり、好ましい置換位置としては5位、6位である。

【0020】

n_{11} は0～8の整数を表し、好ましくは0～2を表す。 n_{11} が2以上の時、 V_{11} は同じでも異なってもよく、互いに連結して環を形成しても良い。

V_{11} は Z_1 により形成される環上のいずれの位置に置換してもよい。

【0021】

X_{11} は $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR_{14}-$ を表し、 R_{14} は水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基（以上好ましい例は $R_{11} \sim R_{13}$ と同じ）を表し、 $-S-$ 、 $-NR_{14}-$ がより好ましい。

ここで、 X_{11} が $-O-$ の時、 Z_1 により形成される環が縮環していないベンゼン環であることはない。

X_{11} が $-NR_{14}-$ の時、 L_1 にウレタン基（ $-NRCOO-$ ）またはフッ素原子が含まれることはない。

X_{11} が $-S-$ の時、 L_1 にエーテル基、ウレタン基（ $-NRCOO-$ ）またはフッ素原子が含まれることはない。さらに X_{11} が $-S-$ の時、 V_{11} の少なくともひとつが $-SO_3M$ 、 $-OSO_3M$ 、 $-PO_3M_2$ 、 $-OPO_3M_2$ 、 $-COOM$ のいずれかであるかいずれかを含む基であることが好ましく、 $-SO_3M$ であるか、 $-SO_3M$ を含む基であることがより好ましい。ここで M はプロトンまたは陽イオンを表す。

【0022】

なお、連結基 L_1 は R_{12} 、 R_{13} 、 V_{11} のいずれかに連結し、 R_{12} または R_{13} に連結することが好ましく、 R_{12} に連結することがより好ましい。

【0023】

L_1 は連結基を表し、何なる連結基でも良いが、好ましくはアルキレン基（好ましくは炭素原子数（以下C数という）1～20、例えばメチレン、エチレン、プロピレン、ブチレン、ペンチレン、ヘキシレン、オクチレン）、アリーレン基（好ましくはC数6～26、例えばフェニレン、ナフチレン）、アルケニレン基（好ましくはC数2～20、例えばエテニレン、プロペニレン）、アルキニレン基（好ましくはC数2～20、例えばエチニレン、プロピニレン）、アミド基、エステル基、スルホアミド基、スルホン酸エステル基、ウレイド基、スルホニル基、スルフィニル基、チオエーテル基、エーテル基、カルボニル基、 $-NR_{51}-$

(R51は水素原子または1価の置換基であり、置換基として好ましくはWが挙げられる)ヘテリレン基(好ましくはC数1~26、例えば6-クロロ-1,3,5-トリアジル-2,4-ジイル基、ピリミジン-2,4-ジイル基、キノキサリン-2,3-ジイル基)を1つまたはそれ以上組み合わせて構成される炭素原子数0~100以下、好ましくは1以上または20以下の連結基を表す。

L_1 は好ましくは $-G_1-(A_1-G_2-t_1-$ で表される。

A_1 は向きは問わずに $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-NR_3-$ 、 $-COO-$ 、 $-CONR_4-$ 、 $-SO_2NR_5-$ のいずれかを表し、 $R_3 \sim R_5$ はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基(以上好ましい例は $R_{11} \sim R_{13}$ に同じ)を表す。

R_3 は水素原子またはアルキル基であることが好ましく、アルキル基であることがより好ましく、 R_4 、 R_5 は水素原子またはアルキル基であることが好ましく、水素原子であることがより好ましい。

A_1 は好ましくは $-O-$ 、 $-SO_2-$ 、 $-COO-$ 、 $-CONR_4-$ を表し、より好ましくは $-CONR_4-$ を表す。

【0024】

G_1 、 G_2 はそれぞれ独立に、アルキレン基(好ましくは炭素原子数(以下C数という)1~20、例えばメチレン、エチレン、プロピレン、ブチレン、ヘキシレン、オクチレン、2-メチルブチレン、3-フェニルペンチレン)、アルケニレン基(好ましくはC数2~20、例えばエテニレン、プロペニレン、2-ブテニレン)、アリーレン基(好ましくはC数6~26、例えば1,4-フェニレン、1,4-ナフチレン)を表し、これらの基には前述の置換基群Wが置換しても良い。好ましくは G_1 、 G_2 はアルキレン基を表し、より好ましくはC数1~8の直鎖状無置換アルキレン基を表す。

【0025】

t_1 は1~10の整数を表し、好ましくは1または2を表し、より好ましくは1を表す。 t_1 が2以上の時、複数の A_1 及び G_2 は同じでも異なっても良い。

t_1 が1の時、 A_1 は $-COO-$ 、 $-CONR_4-$ 、 $-SO_2NR_5-$ のいずれかであることが好ましく、 $-COO-$ か $-CONR_4-$ であることがより好ましく、

—CONR₄—であることがさらに好ましい。

t₁が2以上の時、A₁の少なくとも1個は—COO—、—CONR₄—、—SO₂NR₅—のいずれかであることが好ましく、—COO—か—CONR₄—であることがより好ましく、—CONR₄—であることがさらに好ましい。

またその際残りのA₁については—COO—、—CONR₄—、—SO₂NR₅—、—O—、—SO₂—のいずれかであることがより好ましく、—O—または—CONR₄—であることがさらに好ましい。

【0026】

Dye1で表わされる発色団はいかなるものでも構わないが、例えば、シアニン色素、スチリル色素、ヘミシアニン色素、メロシアニン色素、3核メロシアニン色素、4核メロシアニン色素、ロダシアニン色素、コンプレックスシアニン色素、コンプレックスメロシアニン色素、アロポーラー色素、オキシノール色素、ヘミオキシノール色素、スクアリウム色素、クロコニウム色素、アザメチン色素、クマリン色素、アリーリデン色素、アントラキノン色素、トリフェニルメタン色素、アゾ色素、アゾメチン色素、スピロ化合物、メタロセン色素、フルオレノン色素、フルギド色素、ペリレン色素、フェナジン色素、フェノチアジン色素、キノン色素、インジゴ色素、ジフェニルメタン色素、ポリエン色素、アクリジン色素、アクリジノン色素、ジフェニルアミン色素、キナクリドン色素、キノフタロン色素、フェノキサジン色素、フタロペリレン色素、ポルフィリン色素、クロロフィル色素、フタロシアニン色素、金属錯体色素が挙げられる。

好ましくは、シアニン色素、スチリル色素、ヘミシアニン色素、メロシアニン色素、3核メロシアニン色素、4核メロシアニン色素、ロダシアニン色素、コンプレックスシアニン色素、コンプレックスメロシアニン色素、アロポーラー色素、オキシノール色素、ヘミオキシノール色素、スクアリウム色素、クロコニウム色素、アザメチン色素、オキシノール色素などのポリメチン発色団が挙げられる。

これらの色素の詳細については、エフ・エム・ハーマー(F.M.Harmer)著「ヘテロサイクリック・コンパウンズ—シアニンダイズ・アンド・リレイティド・コンパウンズ(Heterocyclic Compounds—Cyanine Dyes and Related Compounds)」

ジョン・ウィリー・アンド・サンズ(John Wiley & Sons)社—ニューヨーク、ロンドン、1964年刊、デー・エム・スターマー(D.M.Sturmer)著「ヘテロサイクリック・コンパウンズ—スペシャル・トピックス・イン・ヘテロサイクリック・ケミストリー(Heterocyclic Compounds—Special topics in heterocyclic chemistry)」、第18章、第14節、第482から515頁などに記載されている。好ましい色素の一般式としては、米国特許第5,994,051号第32~36頁記載の一般式、および米国特許5,747,236号第30~34頁記載の一般式が挙げられる。また、好ましいシアニン色素、メロシアニン色素、ロダシアニン色素の一般式は、米国特許第5,340,694号第21~22欄の(XI)、(XII)、(XIII)に示されているもの(ただし、n12、n15、n17、n18の数は限定せず、0以上の整数(好ましくは4以下))が挙げられる。

Dye1はシアニン発色団、メロシアニン発色団、オキソノール発色団のいずれかであることが好ましく、シアニン発色団、メロシアニン発色団のいずれかであることがより好ましく、シアニン発色団であることが最も好ましい。


【0027】

シアニン発色団として好ましくは下記一般式(4)で表わされる発色団を表わす。

一般式(4)

【0028】

【化7】



【0029】

式中、Za₁及びZa₂は各々5員または6員の含窒素複素環を形成する原子群を表わし、これらはさらにベンゼン環、ベンゾフラン環、ピリジン環、ピロール環、インドール環、チオフェン環などで縮環されていてもよい。

Ra₁及びRa₂は各々水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ

環基（以上好ましい例は $R_{11} \sim R_{13}$ に同じ）を表し、好ましくは水素原子、アルキル基、スルホアルキル基を表し、より好ましくはアルキル基またはスルホアルキル基を表す。

$Ma_1 \sim Ma_7$ は各々メチン基を表わし、置換基を有していてもよく、置換基としては前述の置換基群Wのいずれでも良いが、好ましくは例えばC数1～20のアルキル基（例えば、メチル、エチル、i-プロピル）、ハロゲン原子（例えば、塩素、臭素、ヨウ素、フッ素）、ニトロ基、C数1～20のアルコキシ基（例えば、メトキシ、エトキシ）、C数6～26のアリール基（例えば、フェニル、2-ナフチル）、C数0～20のヘテロ環基（例えば、2-ピリジル、3-ピリジル）、C数6～20のアリールオキシ基（例えば、フェノキシ、1-ナフトキシ、2-ナフトキシ）、C数1～20のアシルアミノ基（例えばアセチルアミノ、ベンゾイルアミノ）、C数1～20のカルバモイル基（例えばN, N-ジメチルカルバモイル）、スルホ基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、C数1～20のアルキルチオ基（例えばメチルチオ）、シアノ基などが挙げられる。また、他のメチン基と環を形成してもよく、もしくは助色団と環を形成することもできる。好ましくは無置換、エチル基置換、メチル基置換のメチン基である。

na^1 及び na^2 は0または1であり、好ましくは0である。 ka^1 は0から3までの整数を表わす。好ましくは0から2までの整数であり、より好ましくは0又は1である。 Ka^1 が2以上の時、 Ma_3 、 Ma_4 は同じでも異なってもよい。

CI は電荷を中和するイオンを表わし、yは電荷の中和に必要な数を表わす。


【0030】

メロシアニン発色団として好ましくは、下記一般式（5）で表わされる発色団を表わす。

一般式（5）

【0031】

【化 8】



【0032】

式中、 Za_3 は5員または6員の含窒素複素環を形成する原子群を表わし、これらはさらにベンゼン環、ベンゾフラン環、ピリジン環、ピロール環、インドール環、チオフェン環などで縮環されていてもよい。 Za_4 は酸性核を形成する原子群を表わす。 Ra_3 は水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基（以上好ましい例は Ra_1 、 Ra_2 に同じ）を表わす。 $Ma_8 \sim Ma_{11}$ は各々メチン基を表わす（好ましい例は $Ma_1 \sim Ma_7$ に同じ）。 na^3 は0または1である。 ka^2 は0から3までの整数を表わし、好ましくは0から2の整数を表し、より好ましくは1または2である。

ka_2 が2以上の時、 Ma_{10} 、 Ma_{11} は同じでも異なってもよい。

CIは電荷を中和するイオンを表わし、 y は電荷の中和に必要な数を表わす。


【0033】

オキシノール発色団として好ましくは、下記一般式（6）で表わされる発色団を表わす。

一般式（6）

【0034】

【化 9】



【0035】

式中、 Za_5 及び Za_6 は各々酸性核を形成する原子群を表わす。 $Ma_{12} \sim Ma_{14}$ は各々メチン基を表わす（以上好ましい例は $Ma_1 \sim Ma_7$ に同じ）。 ka^3 は0から3まで

の整数を表わし、好ましくは0から2の整数を表す。 ka^3 が2以上の時、 Ma_{12} 、 Ma_{13} は同じでも異なってもよい。

CI は電荷を中和するイオンを表わし、yは電荷の中和に必要な数を表わす。

【0036】

Za_1 、 Za_2 及び Za_3 としては炭素数3～25のオキサゾール核（例えば、2-3-メチルオキサゾリル、2-3-エチルオキサゾリル、2-3, 4-ジエチルオキサゾリル、2-3-メチルベンゾオキサゾリル、2-3-エチルベンゾオキサゾリル、2-3-スルホエチルベンゾオキサゾリル、2-3-スルホプロピルベンゾオキサゾリル、2-3-メチルチオエチルベンゾオキサゾリル、2-3-メトキシエチルベンゾオキサゾリル、2-3-スルホブチルベンゾオキサゾリル、2-3-メチル- β -ナフトオキサゾリル、2-3-メチル- α -ナフトオキサゾリル、2-3-スルホプロピル- β -ナフトオキサゾリル、2-3-スルホプロピル- γ -ナフトオキサゾリル、2-3-(3-ナフトキシエチル)ベンゾオキサゾリル、2-3, 5-ジメチルベンゾオキサゾリル、2-6-クロロ-3-メチルベンゾオキサゾリル、2-5-ブromo-3-メチルベンゾオキサゾリル、2-3-エチル-5-メトキシベンゾオキサゾリル、2-5-フェニル-3-スルホプロピルベンゾオキサゾリル、2-5-(4-ブromoフェニル)-3-スルホブチルベンゾオキサゾリル、2-3-ジメチル-5, 6-ジメチルチオベンゾオキサゾリル)、炭素数3～25のチアゾール核（例えば、2-3-メチルチアゾリル、2-3-エチルチアゾリル、2-3-スルホプロピルチアゾリル、2-3-スルホブチルチアゾリル、2-3, 4-ジメチルチアゾリル、2-3, 4, 4-トリメチルチアゾリル、2-3-カルボキシエチルチアゾリル、2-3-メチルベンゾチアゾリル、2-3-エチルベンゾチアゾリル、2-3-ブチルベンゾチアゾリル、2-3-スルホプロピルベンゾチアゾリル、2-3-スルホブチルベンゾチアゾリル、2-3-メチル- β -ナフトチアゾリル、2-3-スルホプロピル- γ -ナフトチアゾリル、2-3-(1-ナフトキシエチル)ベンゾチアゾリル、2-3, 5-ジメチルベンゾチアゾリル、2-6-クロロ-3-メチルベンゾチアゾリル、2-6-ヨード-3-エチルベンゾチアゾリル、2-5-ブromo-3-メチルベンゾチアゾリル、2-3-エチル-5-メトキシベンゾチ

アゾリル、2-5-フェニル-3-スルホプロピルベンゾチアゾリル、2-5-(4-ブロモフェニル)-3-スルホブチルベンゾチアゾリル、2-3-ジメチル-5,6-ジメチルチオベンゾチアゾリルなどが挙げられる)、炭素数3~25のイミダゾール核(例えば、2-1,3-ジエチルイミダゾリル、2-1,3-ジメチルイミダゾリル、2-1-メチルベンゾイミダゾリル、2-1,3,4-トリエチルイミダゾリル、2-1,3-ジエチルベンゾイミダゾリル、2-1,3,5-トリメチルベンゾイミダゾリル、2-6-クロロ-1,3-ジメチルベンゾイミダゾリル、2-5,6-ジクロロ-1,3-ジエチルベンゾイミダゾリル、2-1,3-ジスルホプロピル-5-シアノ-6-クロロベンゾイミダゾリルなどが挙げられる)、炭素数10~30のインドレニン核(例えば、3,3-ジメチルインドレニン)、炭素数9~25のキノリン核(例えば、2-1-メチルキノリル、2-1-エチルキノリル、2-1-メチル6-クロロキノリル、2-1,3-ジエチルキノリル、2-1-メチル-6-メチルチオキノリル、2-1-スルホプロピルキノリル、4-1-メチルキノリル、4-1-スルホエチルキノリル、4-1-メチル-7-クロロキノリル、4-1,8-ジエチルキノリル、4-1-メチル-6-メチルチオキノリル、4-1-スルホプロピルキノリルなどが挙げられる)、炭素数3~25のセレナゾール核(例えば、2-3-メチルベンゾセレナゾリルなどが挙げられる)、炭素数5~25のピリジン核(例えば、2-ピリジルなどが挙げられる)などが挙げられ、さらに他にチアゾリン核、オキサゾリン核、セレナゾリン核、テルラゾリン核、テルラゾール核、ベンゾテルラゾール核、イミダゾリン核、イミダゾ[4,5-キノキサリン]核、オキサジアゾール核、チアジアゾール核、テトラゾール核、ピリミジン核を挙げることができる。

これらは置換されても良く、置換基としては前述の置換基群Wが挙げられるが、好ましくは例えばアルキル基(例えばメチル、エチル、プロピル)、ハロゲン原子(例えば、塩素、臭素、ヨウ素、フッ素)、ニトロ基、アルコキシ基(例えば、メトキシ、エトキシ)、アリール基(例えば、フェニル)、ヘテロ環基(例えば2-ピリジル、3-ピリジル、1-ピロリル、2-チエニル)、アリールオキシ基(例えば、フェノキシ)、アシルアミノ基(例えばアセチルアミノ、ベンゾイルア

ミノ)、カルバモイル基(例えばN, N-ジメチルカルバモイル)、スルホ基、スルホンアミド基(例えばメタンスルホンアミド)、スルファモイル基(例えばN-メチルスルファモイル)、ヒドロキシ基、カルボキシ基、アルキルチオ基(例えばメチルチオ)、シアノ基などが挙げられる。

好ましくは、オキサゾール核、イミダゾール核、チアゾール核である。これらの複素環はさらに縮環されていてもよい。縮環する環としてはベンゼン環、ベンゾフラン環、ピリジン環、ピロール環、インドール環、チオフエン環等が挙げられる。

【0037】

Za₄、Za₅、Za₆は各々酸性核を形成するのに必要な原子群を表わし、James編、The Theory of the Photographic Process、第4版、マクミラン社、1977年、第198頁により定義される。具体的には、2-ピラゾロン-5-オン、ピラゾリジン-3, 5-ジオン、イミダゾリン-5-オン、ヒダントイン、2または4-チオヒダントイン、2-イミノオキサゾリジン-4-オン、2-オキサゾリン-5-オン、2-チオオキサゾリン-2, 4-ジオン、イソローダニン、ローダニン、インダン-1, 3-ジオン、チオフエン-3-オン、チオフエン-3-オン-1, 1-ジオキシド、インドリン-2-オン、インドリン-3-オン、2-オキソインダゾリウム、5, 7-ジオキソ-6, 7-ジヒドロチアゾロ [3,2-a] ピリミジン、3, 4-ジヒドロイソキノリン-4-オン、1, 3-ジオキサ-4, 6-ジオン、バルビツール酸、2-チオバルビツール酸、クマリン-2, 4-ジオン、インダゾリン-2-オン、ピリド [1,2-a] ピリミジン-1, 3-ジオン、ピラゾロ [1, 5-b] キナゾロン、ピラゾロピリドン、などの核が挙げられる。

好ましくは、ヒダントイン、ローダニン、バルビツール酸、2-オキサゾリン-5-オンである。Za₄ として好ましくはバルビツール酸である。

【0038】

シアニン発色団、メロシアニン発色団またはオキソノール発色団の具体例としては、F.M.Harmer著、Heterocyclic Compounds—Cyanine Dyes and Related Compounds、John&Wiley&Sons、New York、London、1964年刊に記載のものが挙

げられる。

【 0 0 3 9 】

シアニン色素、メロシアニン色素の一般式は、米国特許第5,340,694号第 2 1 及び 2 2 頁の (XI)、(XII)に示されているものが好ましい。

【 0 0 4 0 】

本発明の一般式 (1) で表される化合物はより好ましくは一般式 (3) で表される。式中、 $R_{11} \sim R_{13}$ 、 M_{11} 、 M_{12} 、 n_{11} 、 n_{12} 、 X_{11} 、 Z_1 、 V_{11} は一般式 (2) と同義である。また G_1 、 G_2 、 A_1 、 t_1 は請求項 2 と同義である。

X_1 、 X_2 はそれぞれ独立に $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR_6-$ 、 $-CR_7R_8-$ を表し、 $R_6 \sim R_8$ はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基 (以上好ましい例は $R_{11} \sim R_{13}$ に同じ) を表し、 R_6 は好ましくは水素原子、アルキル基、スルホアルキル基を表し、より好ましくはアルキル基またはスルホアルキル基を表す。 R_7 、 R_8 は好ましくはアルキル基を表す。 X_1 、 X_2 は $-O-$ または $-S-$ であることが好ましい。

【 0 0 4 1 】

R_1 、 R_2 はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘテロ環基 (以上好ましい例は $R_{11} \sim R_{13}$ に同じ) を表し、好ましくは水素原子、アルキル基、酸置換アルキル基 (例えば酸塩基はカルボキシ基、スルホ基、ホスファト基、スルホンアミド基、スルファモイル基、アシルスルホンアミド基) であり、酸置換アルキル基として好ましくはスルホアルキル基である。

【 0 0 4 2 】

$M_1 \sim M_3$ はそれぞれ独立にメチン基 (好ましい例は M_{11} 、 M_{12} と同じ) を表し、好ましくは無置換、エチル基置換、メチル基置換のメチン基である。

n_1 は 0 ~ 3 の整数を表し、好ましくは 0 ~ 2 の整数を表し、より好ましくは 0 または 1 を表す。 n_1 が 2 以上の時、 M_1 、 M_2 は同じでも異なってもよい。

なお、 n_1 が 0 の時、 n_{12} は 1 であることが好ましく、 n_1 が 1 の時、 n_{12} は 2 であることがより好ましい。

また、 n_1 が 0 の時、 X_1 、 X_2 は共に $-S-$ であることが好ましく、 n_1 が 1 の時、 X_1 、 X_2 は共に $-O-$ であることが好ましい。

【0043】

V_1 、 V_2 は置換基（好ましい例は V_{11} に同じ）を表し、 n_2 、 n_3 は0～4の整数を表し、好ましくは0～2の整数を表す。 n_2 、 n_3 が2以上の時、 V_2 、 V_3 は同じでも異なってもよく、互いに連結して環を形成しても良い。形成する環としては好ましくは、ベンゼン環、ピリジン環、ベンゾフラン環、チオフェン環、ピロール環、インドール環等が挙げられ、より好ましくはベンゼン環、ベンゾフラン環である。

【0044】

なお、 G_1 は R_1 または V_1 にてDye1と連結し、 G_2 は R_{12} 、 R_{13} または V_{11} にてDye2と連結する。その際、 G_1 、 G_2 、 R_1 、 R_{12} 、 R_{13} 、 V_1 、 V_{11} それぞれの末端から水素原子を1個抜いた基同士を連結することとするが、これは必ずしもその様な合成法にて製造するという意味ではない。

G_1 、 G_2 と連結する際の V_1 、 V_{11} の好ましい例としては、カルボキシ基、アルコキシ基、アシルアミノ基、カルバモイル基、スルホンアミド基、スルファモイル基、ヒドロキシ基、アルキルチオ基などが挙げられ、より好ましくはアシルアミノ基、カルバモイル基である。

G_1 は R_1 と連結する方が好ましい。 G_2 は R_{12} または R_{13} と連結する方が好ましく、 R_{12} と連結する方がより好ましい。その際 R_{11} 、 R_{12} 、 R_{13} 共水素原子であることが好ましい。

【0045】

また、 X_{11} が-O-の時、 Z_1 により形成される環が縮環していないベンゼン環であることはなく、 X_{11} が-S-の時、 L_1 にエーテル基、ウレタン基（-NRCOO-）またはフッ素原子が含まれることはなく、 X_{11} が-NR₁₄-の時、 L_1 にウレタン基（-NRCOO-）またはフッ素原子が含まれることはない。

【0046】

CIは電荷を中和するイオンを表す。ある化合物が陽イオン、陰イオンであるか、あるいは正味のイオン電荷を持つかどうかは、その置換基に依存する。典型的な陽イオンはアンモニウムイオン及びアルカリ金属イオンであり、一方陰イオンは無機イオンあるいは有機イオンのいずれであってもよい。

陽イオンとしては、たとえば、ナトリウムイオン、カリウムイオン、トリエチルアンモニウムイオン、ジエチル（i-プロピル）アンモニウムイオン、ピリジニウムイオン、1-エチルピリジニウムイオンであり、陰イオンとしては、たとえば、ハロゲン陰イオン（例えば、塩素イオン、臭素イオン、フッ素イオン、ヨウ素イオン）、置換アリールスルホン酸イオン（例えば、パラトルエンスルホン酸イオン）、アルキル硫酸イオン（例えば、メチル硫酸イオン）、硫酸イオン、過塩素酸イオン、テトラフルオロホウ酸イオン、酢酸イオンなどが挙げられる。







yは電荷を中和するのに必要な数を表す。

【0047】

一般式（1）または（2）で表される本発明の化合物において、Dye1として好ましい例は以下の通りである。ただし本発明はこれに限定されるものではない。なお、以下に記載した本発明の化合物の構造式はいくつも取りうる共鳴構造のうちの1つの極限構造にすぎず、共鳴により取りうる他の構造を取っても構わない。

【0048】



【化 10】




【0049】

【化 1 1】

DA-14




	R ₂₃
DA-15	-C ₂ H ₅
DA-16	-(CH ₂) ₃ SO ₃ ⁻




	R ₂₁	R ₂₂	R ₂₃
DA-17	-Cl	-Cl	-(CH ₂) ₃ SO ₃ ⁻
DA-18	-CH ₃	-CH ₃	-(CH ₂) ₃ SO ₃ ⁻
DA-19	-Cl	-Cl	-CH ₂ CONH(CH ₂) ₃ SO ₃ ⁻
DA-20	-Cl	-Cl	-CH ₂ CH(OH)CH ₂ SO ₃ ⁻


DA-21



DA-22





DA-23




【 0 0 5 0 】


【化 1 2】




DA-29




DA-30




DA-31



DA-32




DA-33





【0051】


【化 1 3】




DA-38




DA-42



DA-43




DA-44



【 0 0 5 2】


【化 1 4】




	n_{23}	R_{21}
DA-45	1	H
DA-46	1	$-\text{SO}_3\text{Na}$
DA-47	2	H




	n_{24}
DA-48	0
DA-49	1
DA-50	2




	A_{11}	R_{12}
DA-51	$-\text{O}-$	$-\text{Ph}$
DA-52	$-\text{OC}(=\text{O})-$	"
DA-53	$-\text{NHCO}-$	"
DA-54	$-\text{NHSO}_2-$	"
DA-55	$-\text{CONH}-$	"
DA-56	$-\text{SO}_2\text{NH}-$	"
DA-57	$-\text{NHCO}-$	$-\text{Cl}$



DA-58



DA-59



	A_{11}	R_{12}
DA-60	$-\text{NHCO}-$	$-\text{Br}$
DA-61	$-\text{CONH}-$	$-\text{Cl}$






【 0 0 5 3 】

一般式（１）または（２）で表される本発明の化合物において、Dye2として好ましい例は以下の通りである。ただし本発明はこれに限定されるものではない。

【 0 0 5 4 】


【化 1 5】

Dye 2 残基の例




【 0 0 5 5 】


【化 16】




	R ₂₈	R ₂₉	R ₃₀
DB-14	H	H	-C ₂ H ₅
DB-15	H	H	(CH ₂) ₃ SO ₃ K
DB-16	H	-SO ₃ Na	-C ₂ H ₅
DB-17	H	-SO ₃ Na	(CH ₂) ₃ SO ₃ Na
DB-18	H	-PO ₃ Na ₂	-C ₂ H ₅
DB-19	-O(CH ₂) ₃ SO ₃ Na	H	(CH ₂) ₃ SO ₃ Na
DB-20	-OPO ₃ Na ₂	H	-C ₂ H ₅



	n ₂₈	R ₂₄
DB-21	1	H
DB-22	1	-O(CH ₂) ₃ SO ₃ Na
DB-23	2	H








	R ₂₅
DB-24	H
DB-25	-SO ₃ Na



	R ₃₁	R ₂₈	R ₂₉
DB-26	H	H	-SO ₃ H
DB-27	-C ₂ H ₅	H	-SO ₃ Na
DB-28	-C ₂ H ₅	-O(CH ₂) ₃ SO ₃ Na	H

【0056】

【化 17】







【0057】





一般式（１）または（２）で表される本発明の化合物において、連結基－L 1－として好ましい例は以下の通りである。ただし本発明はこれに限定されるものではない。

【 0 0 5 8 】

【化 1 8】



連結鎖 $-L_2-$ の例 (左側がDye1)

	A_{31}	R_{31}
L-6	—	H
L-7	—	$-\text{SO}_3^- \cdot \text{HNEt}(\text{i-Pr})_2^+$
L-8	$-\text{O}-$	H
L-9	$-\text{O}-$	$-\text{SO}_3\text{Na}$
L-10	$-\text{SO}_2-$	H




【 0 0 5 9】




【化 19】




	R_{32}
L-16	$\text{-(CH}_2)_3\text{SO}_3\text{Na}$
L-17	$\text{-(CH}_2)_2\text{COONa}$
L-18	$\text{-(CH}_2)_2\text{PO}_3\text{Na}_2$



	n_{31}	n_{32}
L-20	4	5
L-21	8	5
L-22	8	1
L-23	4	3
L-24	4	1











	n_{33}	n_{34}
L-27	5	4
L-28	5	8
L-29	1	6



【0060】

【化 2 0】



【 0 0 6 1】

以下に本発明の一般式（１）または（２）で表される化合物の具体例を示すが、本発明はこれに限定されるものではない。

【 0 0 6 2】

【化 2 1】

本発明の化合物 Dye1-L₁-Dye2 の具体例

	Dye1	-L ₁ -	Dye2
D-1	DA-1	L-2	DB-1
D-2	"	L-2 2	DB-2
D-3	"	L-3 4	DB-1
D-4	"	L-2 2	DB-5
D-5	"	"	DB-7
D-6	"	"	DB-9
D-7	"	L-3 4	"
D-8	"	L-3 2	DB-1 2
D-9	"	L-2	DB-1 6
D-10	"	L-2 2	"
D-11	"	L-7	"
D-12	"	L-2 2	DB-1 7
D-13	"	"	DB-1 8
D-14	"	"	DB-1 9
D-15	"	L-2 0	"
D-16	"	L-2 2	DB-2 2
D-17	"	L-1 4	DB-2 5
D-18	"	L-2 7	DB-2 9
D-19	"	L-1 9	DB-3 1
D-20	"	L-2 2	DB-3 2
D-21	"	L-3 4	"
D-22	"	L-2 2	DB-3 3
D-23	"	"	DB-3 5
D-24	"	L-4 1	DB-3 9
D-25	"	L-4 3	DB-4 0
D-26	DA-4 5	L-7	DB-2
D-27	DA-2	L-2 2	DB-1
D-28	"	"	DB-9
D-29	"	"	DB-1 7
D-30	"	"	DB-1 9

【0 0 6 3】

【化 2 2】

	Dye1	-L ₁ -	Dye2
D-31	DA-2	L-22	DB-32
D-32	"	"	DB-33
D-33	"	L-34	DB-9
D-34	"	L-24	DB-17
D-35	"	L-34	DB-32
D-36	DA-9	L-22	DB-2
D-37	"	L-34	DB-5
D-38	"	L-37	DB-7
D-39	"	L-22	DB-9
D-40	"	"	DB-17
D-41	"	L-30	DB-22
D-42	"	L-22	DB-25
D-43	"	L-34	DB-32
D-44	DA-17	L-24	DB-21
D-45	DA-27	L-22	DB-3
D-46	"	"	DB-10
D-47	"	"	DB-28
D-48	"	L-34	DB-34
D-49	DA-29	L-47	DB-5
D-50	DA-35	L-22	DB-4
D-51	"	"	DB-27
D-52	DA-36	L-34	DB-34
D-53	DA-37	L-22	DB-10
D-54	DA-38	"	DB-3
D-55	DA-39	"	DB-22
D-56	DA-53	L-22	DB-32
D-57	DA-55	L-27	DB-9
D-58	DA-58	L-22	DB-17
D-59	DA-60	"	DB-1

【0064】

本発明の化合物としては好ましくは X_1 , X_2 が-O-又は-S-であり、 X_{11} が-S-又は-NR₁₄-であり、かつ、LがL-36~L-38である場合である。より好ましくは X_1 , X_2 が-S-であり、 X_{11} が-NR₁₄-であり、かつ、LがL-36~L-38である場合である。

本発明の化合物は、たとえば下記の文献に記載の方法に準じて合成することが

できる。

F.M.Harmer著、Heterocyclic Compounds—Cyanine Dyes and Related Compounds、John&Wiley&Sons、New York、London、1964年刊、D.M.Sturmer著、Heterocyclic Compounds—Special Topics in Heterocyclic Chemistry、第18章、第14節、第482から515頁、John&Wiley&Sons、New York、London、1977年刊、欧州特許887700A1号。

【0065】

一般式(1)で表わされる化合物において、ハロゲン化銀粒子への吸着力は、 $\text{Dye1} > \text{Dye2}$ となっていることが好ましい。その点ではDye2に少なくとも1個以上の $-\text{SO}_3\text{M}$ 、 $-\text{OSO}_3\text{M}$ 、 $-\text{OPO}_3\text{M}_2$ 、 $-\text{PO}_3\text{M}_2$ 、 $-\text{COOM}$ が含まれる事が好ましく、少なくとも1個以上の $-\text{SO}_3\text{M}$ が含まれることがより好ましい。なお、Mはプロトンまたは陽イオンを表す。

なおハロゲン化銀粒子への吸着性はそれぞれのモデル化合物を用いて行なう事ができる。

【0066】

また、一般式(1)で表わされる化合物のDye2が光励起された際、Dye1へ電子移動またはエネルギー移動することが可能であることが好ましい。

さらに、ハロゲン化銀写真乳剤及びハロゲン化銀感光材料において、一般式(1)で表わされる化合物がDye1にてハロゲン化銀粒子に吸着し、さらにハロゲン化銀粒子に吸着していないDye2が光励起された際Dye1へ電子移動またはエネルギー移動することが好ましい。

また、ハロゲン化銀写真乳剤及びハロゲン化銀感光材料において、一般式(1)で表わされる化合物がDye1にてハロゲン化銀粒子に吸着してJ会合を形成することが好ましい。

【0067】

次に本発明のハロゲン化銀写真感光材料について詳しく説明する。

【0068】

本発明の化合物は主にハロゲン化銀写真乳剤及びハロゲン化銀写真感光材料における増感色素として用いられる。

本発明の化合物は単独、あるいは本発明の化合物同士で併用、または他の増感色素と組合せてハロゲン化銀写真乳剤またはハロゲン化銀感光材料に用いることが出来る。その際、用いられる色素として、好ましくはシアニン色素、メロシアニン色素、ロダシアニン色素、3核メロシアニン色素、4核メロシアニン色素、アロポーラー色素、ヘミシアニン色素、スチリル色素などが挙げられる。さらに好ましくはシアニン色素、メロシアニン色素、ロダシアニン色素であり、特に好ましくはシアニン色素である。これらの色素の詳細については、エフ・エム・ハーマー(F.M.Harmer)著「ヘテロサイクリック・コンパウンズ—シアニンダイズ・アンド・リレイティド・コンパウンズ(Heterocyclic Compounds—Cyanine Dyes and Related Compounds)」、ジョン・ウィリー・アンド・サンズ(John Wiley & Sons)社—ニューヨーク、ロンドン、1964年刊、デー・エム・スターマー(D.M.Sturmer)著「ヘテロサイクリック・コンパウンズ—スペシャル・トピックス・イン・ヘテロサイクリック・ケミストリー(Heterocyclic Compounds—Special topics in heterocyclic chemistry)」、第18章、第14節、第482から515頁などに記載されている。

好ましい色素としては、米国特許第5,994,051号第32~44頁記載、及び米国特許第5,747,236号第30~39頁記載の一般式、及び具体例で示された増感色素が挙げられる。

また、好ましいシアニン色素、メロシアニン色素、ロダシアニン色素の一般式は、米国特許第5,340,694号第21~22欄の(XI)、(XII)、(XIII)に示されているもの(ただし、n12、n15、n17、n18の数は限定せず、0以上の整数(好ましくは4以下)とする。)が挙げられる。

【0069】

これらの増感色素は1種用いても良いが、2種以上用いても良く、増感色素の組み合わせは、特に強色増感の目的でしばしば用いられる。その代表例は米国特許2,688,545号、同2,977,229号、同3,397,060号、同3,522,052号、同3,527,641号、同3,617,293号、同3,628,964号、同3,666,480号、同3,672,898号、同3,679,428号、同3,303,377号、同3,769,301号、

同 3, 8 1 4, 6 0 9 号、同 3, 8 3 7, 8 6 2 号、同 4, 0 2 6, 7 0 7 号、
英国特許 1, 3 4 4, 2 8 1 号、同 1, 5 0 7, 8 0 3 号、特公昭 4 3 - 4 9 3
3 6 号、同 5 3 - 1 2 3 7 5 号、特開昭 5 2 - 1 1 0 6 1 8 号、同 5 2 - 1 0 9
9 2 5 号などに記載されている。

【 0 0 7 0 】

増感色素とともに、それ自身分光増感作用を持たない色素あるいは可視光を実
質的に吸収しない物質であって、強色増感を示す物質を乳剤中に含んで良い。

【 0 0 7 1 】

本発明における分光増感において有用な強色増感剤（例えば、ピリミジルア
ミノ化合物、トリアジニルアミノ化合物、アゾリウム化合物、アミノスチリル化
合物、芳香族有機酸ホルムアルデヒド縮合物、アザインデン化合物、カドミウム
塩）、及び強色増感剤と増感色素の組み合わせは、例えば米国特許 3, 5 1 1,
6 6 4 号、同 3, 6 1 5, 6 1 3 号、同 3, 6 1 5, 6 3 2 号、同 3, 6 1 5,
6 4 1 号、同 4, 5 9 6, 7 6 7 号、同 4, 9 4 5, 0 3 8 号、同 4, 9 6 5,
1 8 2 号、同 4, 9 6 5, 1 8 2 号、同 2, 9 3 3, 3 9 0 号、同 3, 6 3 5,
7 2 1 号、同 3, 7 4 3, 5 1 0 号、同 3, 6 1 7, 2 9 5 号、同 3, 6 3 5,
7 2 1 号等に記載されており、その使用法に関しても上記の特許に記載されてい
る方法が好ましい。

【 0 0 7 2 】

本発明の増感色素（また、その他の増感色素、強色増感剤についても同様）を
本発明のハロゲン化銀乳剤中に添加する時期は、これまで有用である事が認めら
れている乳剤調製の如何なる工程中であってもよい。例えば、米国特許 2, 7 3
5, 7 6 6 号、同 3, 6 2 8, 9 6 0 号、同 4, 1 8 3, 7 5 6 号、同 4, 2 2
5, 6 6 6 号、特開昭 5 8 - 1 8 4 1 4 2 号、同 6 0 - 1 9 6 7 4 9 号等の開示
されているように、ハロゲン化銀の粒子形成工程または／及び脱塩前の時期、脱
塩工程中及び／または脱塩後から化学熟成の開始前迄の時期、特開昭 5 8 - 1 1
3 9 2 0 号等の開示されているように、化学熟成の直前または工程中の時期、化
学熟成後塗布迄の時期の乳剤が塗布される前なら如何なる時期、工程に於いて添
加されても良い。また、米国特許 4, 2 2 5, 6 6 6 号、特開昭 5 8 - 7 6 2 9

号等に開示されているように、同一化合物を単独で、または異種構造の化合物と組み合わせて、例えば、粒子形成工程中と化学熟成工程中または化学熟成完了後とに分けたり、化学熟成の前または工程中と完了後とに分けるなどして分割して添加しても良く、分割して添加する化合物及び化合物の組み合わせの種類をも変えて添加されても良い。

【 0 0 7 3 】

本発明の増感色素（また、その他の増感色素、強色増感剤についても同様）の添加量としては、ハロゲン化銀粒子の形状、サイズにより異なり、いかなる添加量でも良いが、好ましくは、ハロゲン化銀 1 モル当たり、 $1 \times 10^{-8} \sim 8 \times 10^{-1}$ モルで用いることができる。例えば、ハロゲン化銀粒子サイズが 0.2 ～ 1.3 μm の場合には、ハロゲン化銀 1 モル当たり、 $2 \times 10^{-6} \sim 3.5 \times 10^{-3}$ モルの添加量が好ましく、 $7.5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3}$ モルの添加量がより好ましい。

【 0 0 7 4 】

本発明の増感色素（また、その他の増感色素、強色増感剤についても同様）は、直接乳剤中へ分散することができる。また、これらはまず適当な溶媒、例えばメチルアルコール、エチルアルコール、メチルセロソルブ、アセトン、水、ピリジンあるいはこれらの混合溶媒などの中に溶解され、溶液の形で乳剤中へ添加することもできる。この際、塩基や酸、界面活性剤などの添加物を共存させることもできる。また、溶解に超音波を使用することもできる。また、この化合物の添加方法としては米国特許第 3, 469, 987 号などに記載のごとき、該化合物を揮発性の有機溶媒に溶解し、該溶液を親水性コロイド中に分散し、この分散物を乳剤中へ添加する方法、特公昭 46-24185 号などに記載のごとき、水溶性溶剤中に分散させ、この分散物を乳剤中へ添加する方法、米国特許第 3, 822, 135 号に記載のごとき、界面活性剤に化合物を溶解し、該溶液を乳剤中へ添加する方法、特開昭 51-74624 号に記載のごとき、レッドシフトさせる化合物を用いて溶解し、該溶液を乳剤中へ添加する方法、特開昭 50-80826 号に記載のごとき、化合物を実質的に水を含まない酸に溶解し、該溶液を乳剤中へ添加する方法などが用いられる。その他、乳剤中への添加には米国特許第 2

、 9 1 2, 3 4 3 号、同 3, 3 4 2, 6 0 5 号、同 2, 9 9 6, 2 8 7 号、同 3, 4 2 9, 8 3 5 号などに記載の方法も用いられる。

【 0 0 7 5 】

本発明において感光機構をつかさどる写真乳剤にはハロゲン化銀として臭化銀、ヨウ臭化銀、塩臭化銀、ヨウ化銀、ヨウ塩化銀、ヨウ臭塩化銀、塩化銀のいずれを用いてもよいが、乳剤最外表面のハロゲン組成が 0. 1 m o l % 以上、さらに好ましくは 1 m o l % 以上、特に好ましくは 5 m o l % 以上のヨードを含むことによりより強固な多層吸着構造が構築できる。

粒子サイズ分布は、広くても狭くてもいずれでもよいが、狭い方がよりこのましい。

写真乳剤のハロゲン化銀粒子は、立方体、八面体、十四面体、斜方十二面体のような規則的 (regular) な結晶体を有するもの、また球状、板状などのような変則的 (irregular) な結晶形をもつもの、高次の面 ($h k l$) 面) をもつもの、あるいはこれらの結晶形の粒子の混合からなってもよいが、好ましくは平板状粒子であり、平板状粒子については下記に詳細に記述する。高次の面を持つ粒子については Journal of Imaging Science 誌、第 3 0 巻 (1 9 8 6 年) の 2 4 7 頁から 2 5 4 頁を参照することができる。

また、本発明に用いられるハロゲン化銀写真乳剤は、上記のハロゲン化銀粒子を単独または複数混合して含有していても良い。ハロゲン化銀粒子は、内部と表層が異なる相をもっている、接合構造を有するような多相構造であっても、粒子表面に局在相を有するものであっても、あるいは粒子全体が均一な相から成っている、またそれらが混在していてもよい。

これら各種の乳剤は潜像を主として表面に形成する表面潜像型でも、粒子内部に形成する内部潜像型のいずれでもよい。

【 0 0 7 6 】

本発明では、ハロゲン組成が塩化銀、臭化銀、塩臭化銀、ヨウ臭化銀、塩ヨウ臭化銀、ヨウ塩化銀の平板ハロゲン化銀粒子が好ましく使用される。平板粒子は、(1 0 0) 又は (1 1 1) かの主表面を持つものが好ましい。(1 1 1) 主表面を有する平板粒子、以下これを (1 1 1) 平板と呼ぶ、は普通三角形か六角形

の面をもつ。一般的には分布がより均一になれば、より六角形の面を持つ平板粒子の比率が高くなる。六角形の単分散平板に関しては特公平 5 - 6 1 2 0 5 に記載されている。

【 0 0 7 7 】

(1 0 0) 面を主表面に持つ平板状粒子、以下 (1 0 0) 平板と呼ぶ、は長方形または正方形の形も持つ。この乳剤においては針状粒子より、隣接辺比が 5 : 1 未満の粒子が平板粒子と呼ばれる。塩化銀或いは塩化銀を多く含む平板粒子においては、(1 0 0) 平板粒子は本来 (1 1 1) 平板に比べて主表面の安定性が高い。(1 1 1) 平板の場合は、(1 1 1) 主表面を安定化させる事が必要であるが、それに関しては特開平 9 - 8 0 6 6 0 号、特開平 9 - 8 0 6 5 6 号、米国特許第 5 2 9 8 3 8 8 号に記載されている。

【 0 0 7 8 】

本発明において用いられる塩化銀或いは塩化銀の含有率の高い (1 1 1) 平板に関しては下記の特許に開示されている。

米国特許第 4 4 1 4 3 0 6 号、米国特許第 4 4 0 0 4 6 3 号、米国特許第 4 7 1 3 3 2 3 号、米国特許第 4 7 8 3 3 9 8 号、米国特許第 4 9 6 2 4 9 1 号、米国特許第 4 9 8 3 5 0 8 号、米国特許第 4 8 0 4 6 2 1 号、米国特許第 5 3 8 9 5 0 9 号、米国特許第 5 2 1 7 8 5 8 号、米国特許第 5 4 6 0 9 3 4 号。

【 0 0 7 9 】

本発明に用いられる高臭化銀 (1 1 1) 平板粒子に関しては下記の特許に記載されている。

米国特許第 4 4 2 5 4 2 5 号、米国特許第 4 4 2 5 4 2 6 号、米国特許第 4 4 3 4 2 6 号、米国特許第 4 4 3 9 5 2 0 号、米国特許第 4 4 1 4 3 1 0 号、米国特許第 4 4 3 3 0 4 8 号、米国特許第 4 6 4 7 5 2 8 号、米国特許第 4 6 6 5 0 1 2 号、米国特許第 4 6 7 2 0 2 7 号、米国特許第 4 6 7 8 7 4 5 号、米国特許第 4 6 8 4 6 0 7 号、米国特許第 4 5 9 3 9 6 4 号、米国特許第 4 7 2 2 8 8 6 号、米国特許第 4 7 2 2 8 8 6 号、米国特許第 4 7 5 5 6 1 7 号、米国特許第 4 7 5 5 4 5 6 号、米国特許第 4 8 0 6 4 6 1 号、米国特許第 4 8 0 1 5 2 2、米国特許第 4 8 3 5 3 2 2 号、米国特許第 4 8 3 9 2 6 8 号、米国特許第 4 9 1 4

0 1 4 号、米国特許第 4 9 6 2 0 1 5 号、米国特許第 4 9 7 7 0 7 4 号、米国特許第 4 9 8 5 3 5 0 号、米国特許第 5 0 6 1 6 0 9 号、米国特許第 5 0 6 1 6 1 6 号、米国特許第 5 0 6 8 1 7 3 号、米国特許第 5 1 3 2 2 0 3 号、米国特許第 5 2 7 2 0 4 8 号、米国特許第 5 3 3 4 4 6 9 号、米国特許第 5 3 3 4 4 9 5 号、米国特許第 5 3 5 8 8 4 0 号、米国特許第 5 3 7 2 9 2 7 号。

【 0 0 8 0 】

本発明に用いられる (1 0 0) 平板に関しては、下記の特許に記載されている。
米国特許第 4 3 8 6 1 5 6 号、米国特許第 5 2 7 5 9 3 0 号、米国特許第 5 2 9 2 6 3 2 号、米国特許第 5 3 1 4 7 9 8 号、米国特許第 5 3 2 0 9 3 8 号、米国特許第 5 3 1 9 6 3 5 号、米国特許第 5 3 5 6 7 6 4 号、欧州特許第 5 6 9 9 7 1 号、欧州特許第 7 3 7 8 8 7 号、特開平 6 - 3 0 8 6 4 8 号、特開平 9 - 5 9 1 1 号。

【 0 0 8 1 】

本発明に使用するハロゲン化銀乳剤は、本発明に開示する増感色素を吸着せしめた、より表面積／体積比の高い平板状ハロゲン化銀粒子が好ましく、好ましくはアスペクト比は 2 以上、更に好ましくは 5 以上、特に好ましくは 8 以上である。上限は特にないが、好ましくは 1 0 0 0 以下、更に好ましくは 5 0 0 以下である。平板状粒子の厚さは、0. 2 μ m 未満が好ましく、より好ましくは 0. 1 μ m 未満、更に好ましくは 0. 0 7 μ m 未満である。

【 0 0 8 2 】

ここでのアスペクト比が 2 以上であるとは、アスペクト比 (ハロゲン化銀粒子の円相当直径／粒子厚み) が 2 以上のハロゲン化銀粒子が乳剤中の全ハロゲン化銀粒子の投影面積の 5 0 % 以上存在することを意味する。好ましくは、7 0 % 以上、特に好ましくは 8 5 % 以上存在する乳剤である。

【 0 0 8 3 】

この様な高アスペクト比で且つ薄い平板粒子を調製する為に下記の技術が適用される。

本発明の平板粒子は粒子間の転位線量分布が均一であることが望ましい。本発明の乳剤は 1 粒子当たり 1 0 本以上の転位線を含むハロゲン化銀粒子が全粒子の

100ないし50%（個数）を占めることが好ましく、より好ましくは100ないし70%を、特に好ましくは100ないし90%を占める。50%を下回ると粒子間の均質性の点で好ましくない。

【0084】

本発明において転位線を含む粒子の割合及び転位線の本数を求める場合は、少なくとも100粒子について転位線を直接観察して求めることが好ましく、より好ましくは200粒子以上、特に好ましくは300粒子以上について観察して求める。

【0085】

本発明の乳剤の調製時に用いられる保護コロイドとして、及びその他の親水性コロイド層のバインダーとしては、ゼラチンを用いるのが有利であるが、それ以外の親水性コロイドも用いることができる。

例えば、ゼラチン誘導体、ゼラチンと他の高分子とのグラフトポリマー、アルブミン、カゼインのような蛋白質；ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、セルロース硫酸エステル類のようなセルロース誘導体、アルギン酸ソーダ、澱粉誘導体のような糖誘導体；ポリビニルアルコール、ポリビニルアルコール部分アセタール、ポリ-N-ビニルピロリドン、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸、ポリアクリルアミド、ポリビニルイミダゾール、ポリビニルピラゾールのような単一あるいは共重合体の如き多種の合成親水性高分子物質を用いることができる。

ゼラチンとしては石灰処理ゼラチンのほか、酸処理ゼラチンやBull. Soc. Sci. Photo. Japan. No. 16. P30（1966）に記載されたような酵素処理ゼラチンを用いてもよく、また、ゼラチンの加水分解物や酵素分解物も用いることができる。

本発明の乳剤は脱塩のために水洗し、新しく用意した保護コロイド分散にすることが好ましい。水洗の温度は目的に応じて選べるが、5°C～50°Cの範囲で選ぶことが好ましい。水洗時のpHも目的に応じて選べるが2～10の間で選ぶことが好ましい。さらに好ましくは3～8の範囲である。水洗時のpAgも目的に応じて選べるが5～10の間で選ぶことが好ましい。水洗の方法としてヌードル水

洗法、半透膜を用いた透析法、遠心分離法、凝析沈降法、イオン交換法のなかから選んで用いることができる。凝析沈降法の場合には硫酸塩を用いる方法、有機溶剤を用いる方法、水溶性ポリマーを用いる方法、ゼラチン誘導体を用いる方法などから選ぶことができる。

【0086】

本発明の乳剤調製時、例えば粒子形成時、脱塩工程、化学増感時、塗布前に金属イオンの塩を存在させることは目的に応じて好ましい。粒子にドーブする場合には粒子形成時、粒子表面の修飾あるいは化学増感剤として用いる時は粒子形成後、化学増感終了前に添加することが好ましい。粒子全体にドーブする場合と粒子のコア部のみ、あるいはシェル部のみにドーブする方法も選べる。例えば、Mg、Ca、Sr、Ba、Al、Sc、Y、La、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ru、Rh、Pd、Re、Os、Ir、Pt、Au、Cd、Hg、Tl、In、Sn、Pb、Biを用いることができる。これらの金属はアンモニウム塩、酢酸塩、硝酸塩、硫酸塩、リン酸塩、水酸塩あるいは6配位錯塩、4配位錯塩など粒子形成時に溶解させることができる塩の形であれば添加できる。例えば、 CdBr_2 、 CdCl_2 、 $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ 、 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ 、 $\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 、 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 、 $(\text{NH}_4)_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 、 K_3IrCl_6 、 $(\text{NH}_4)_3\text{RhCl}_6$ 、 $\text{K}_4\text{Ru}(\text{CN})_6$ があげられる。配位化合物のリガンドとしてハロ、アコ、シアノ、シアネート、チオシアネート、ニトロシル、チオニトロシル、オキソ、カルボニルのなかから選ぶことができる。これらは金属化合物を1種類のみ用いてもよいが2種あるいは3種以上を組み合わせて用いてよい。

【0087】

金属化合物は水またはメタノール、アセトンのような適当な有機溶媒に溶かして添加するのが好ましい。溶液を安定化するためにハロゲン化水素水溶液（例えば、 HCl 、 HBr ）あるいはハロゲン化アルカリ（例えば、 KCl 、 NaCl 、 KBr 、 NaBr ）を添加する方法を用いることができる。また必要に応じ酸・アルカリなどを加えてもよい。金属化合物は粒子形成前の反応容器に添加しても粒子形成の途中で加えることもできる。また水溶性銀塩（例えば、 AgNO_3 ）

）あるいはハロゲン化アルカリ水溶液（例えば、NaCl、KBr、KI）に添加しハロゲン化銀粒子形成中連続して添加することもできる。さらに水溶性銀塩、ハロゲン化アルカリとは独立の溶液を用意し粒子形成中の適切な時期に連続して添加してもよい。さらに種々の添加方法を組み合わせるのも好ましい。

【0088】

米国特許第3, 772, 031号に記載されているようなカルコゲン化合物を乳剤調製中に添加する方法も有用な場合がある。S、Se、Te以外にもシアン塩、チオシアン塩、セレノシアン酸、炭酸塩、リン酸塩、酢酸塩を存在させてもよい。

【0089】

本発明のハロゲン化銀粒子は硫黄増感、セレン増感、金増感、パラジウム増感又は貴金属増感、還元増感の少なくとも1つをハロゲン化銀乳剤の製造工程の任意の工程で施すことができる。2種以上の増感法を組み合わせることは好ましい。どの工程で化学増感するかによって種々のタイプの乳剤を調製することができる。粒子の内部に化学増感核をうめ込むタイプ、粒子表面から浅い位置にうめ込むタイプ、あるいは表面に化学増感核を作るタイプがある。本発明の乳剤は目的に応じて化学増感核の場所を選ぶことができるが、一般に好ましいのは表面近傍に少なくとも一種の化学増感核を作った場合である。

本発明で好ましく実施しうる化学増感の一つはカルコゲン増感と貴金属増感の単独又は組合せであり、ジェームス (T. H. James) 著、ザ・フォトグラフィック・プロセス、第4版、マクミラン社刊、1977年、(T. H. James, The Theory of the Photographic Process, 4th ed, Macmillan, 1977) 67-76頁に記載されるように活性ゼラチンを用いて行うことができるし、またリサーチ・ディスクロージャー、120巻、1974年4月、12008；リサーチ・ディスクロージャー、34巻、1975年6月、13452、米国特許第2, 642, 361号、同第3, 297, 446号、同第3, 772, 031号、同第3, 857, 711、同第3, 901, 714号、同第4, 266, 018号、および同第3, 904, 415号、並びに英国特許第1, 315, 755号に記載される

ように pAg 5～10、 pH 5～8 および温度 30～80℃において硫黄、セレン、テルル、金、白金、パラジウム、イリジウムまたはこれら増感剤の複数の組合せとすることができる。貴金属増感においては、金、白金、パラジウム、イリジウム等の貴金属塩を用いることができ、中でも特に金増感、パラジウム増感および両者の併用が好ましい。金増感の場合には、塩化金酸、カリウムクロロオーレート、カリウムオーリチオシアネート、硫化金、金セレナイドのような公知の化合物を用いることができる。パラジウム化合物はパラジウム2価塩または4価の塩を意味する。好ましいパラジウム化合物は、 R_2PdX_6 または R_2PdX_4 で表わされる。ここで R は水素原子、アルカリ金属原子またはアンモニウム基を表わす。 X はハロゲン原子を表わし塩素、臭素または沃素原子を表わす。

【0090】

具体的には、 K_2PdCl_4 、 $(NH_4)_2PdCl_6$ 、 Na_2PdCl_4 、 $(NH_4)_2PdCl_4$ 、 Li_2PdCl_4 、 Na_2PdCl_6 または K_2PdBr_4 が好ましい。金化合物およびパラジウム化合物はチオシアン酸塩あるいはセレノシアン酸塩と併用することが好ましい。

硫黄増感剤として、ハイポ、チオ尿素系化合物、ロダニン系化合物および米国特許第3,857,711号、同第4,266,018号および同第4,054,457号に記載されている硫黄含有化合物を用いることができる。いわゆる化学増感助剤の存在下に化学増感することもできる。有用な化学増感助剤には、アザインデン、アザピリダジン、アザピリミジンのごとき、化学増感の過程でカブリを抑制し、且つ感度を増大するものとして知られた化合物が用いられる。化学増感助剤改質剤の例は、米国特許第2,131,038号、同第3,411,914号、同第3,554,757号、特開昭58-126526号および前述ダフィン著「写真乳剤化学」、138～143頁に記載されている。

本発明の乳剤は金増感を併用することが好ましい。金増感剤の好ましい量としてハロゲン化銀1モル当り $1 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-7}$ モルであり、さらに好ましいのは $1 \times 10^{-5} \sim 5 \times 10^{-7}$ モルである。パラジウム化合物の好ましい範囲は 1×10^{-3} から 5×10^{-7} である。チオシアン化合物あるいはセレノシアン化合物の好ましい範囲は 5×10^{-2} から 1×10^{-6} である。

本発明のハロゲン化銀粒子に対して使用する好ましい硫黄増感剤量はハロゲン化銀 1 モル当り $1 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-7}$ モルであり、さらに好ましいのは $1 \times 10^{-5} \sim 5 \times 10^{-7}$ モルである。

本発明の乳剤に対して好ましい増感法としてセレン増感がある。セレン増感においては、公知の不安定セレン化合物を用い、具体的には、コロイド状金属セレンウム、セレノ尿素類（例えば、N，N－ジメチルセレノ尿素、N，N－ジエチルセレノ尿素）、セレノケトン類、セレノアミド類のようなセレン化合物を用いることができる。セレン増感は硫黄増感あるいは貴金属増感あるいはその両方と組み合わせて用いた方が好ましい場合がある。

【0091】

本発明のハロゲン化銀乳剤を粒子形成中、粒子形成後でかつ化学増感前あるいは化学増感中、あるいは化学増感後に還元増感することは好ましい。

ここで、還元増感とは、ハロゲン化銀乳剤に還元増感剤を添加する方法、銀熟成と呼ばれる pAg 1 ～ 7 の低 pAg の雰囲気で成長あるいは熟成させる方法、高 pH 熟成と呼ばれる pH 8 ～ 11 の高 pH の雰囲気で成長あるいは熟成させる方法のいずれを選ぶこともできる。また 2 つ以上の方法を併用することもできる。

還元増感剤を添加する方法は還元増感のレベルを微妙に調節できる点で好ましい方法である。

還元増感剤としては、例えば、第一錫塩、アスコルビン酸およびその誘導体、アミンおよびポリアミン類、ヒドラジン誘導体、ホルムアミジンスルフィン酸、シラン化合物、ボラン化合物が公知である。本発明の還元増感にはこれら公知の還元増感剤を選んで用いることができ、また 2 種以上の化合物を併用することもできる。還元増感剤としては塩化第一錫、二酸化チオ尿素、ジメチルアミンボラン、アスコルビン酸およびその誘導体が好ましい化合物である。還元増感剤の添加量は乳剤製造条件に依存するので添加量を選ぶ必要があるが、ハロゲン化銀 1 モル当り $10^{-7} \sim 10^{-3}$ モルの範囲が適当である。

還元増感剤は、例えば、水あるいはアルコール類、グリコール類、ケトン類、エステル類、アミド類のような有機溶媒に溶かし粒子成長中に添加される。あらかじめ反応容器に添加するのもよいが、粒子成長の適当な時期に添加する方法が

好ましい。また水溶性銀塩あるいは水溶性アルカリハライドの水溶性にあらかじめ還元増感剤を添加しておき、これらの水溶液を用いてハロゲン化銀粒子を沈澱せしめてもよい。また粒子成長に伴って還元増感剤の溶液を何回かに分けて添加しても連続して長時間添加するのも好ましい方法である。

【 0 0 9 2 】

本発明の乳剤の製造工程中に銀に対する酸化剤を用いることが好ましい。銀に対する酸化剤とは、金属銀に作用して銀イオンに変換せしめる作用を有する化合物をいう。特にハロゲン化銀粒子の形成過程および化学増感過程において副生するきわめて微小な銀粒子を、銀イオンに変換せしめる化合物が有効である。ここで生成する銀イオンは、例えば、ハロゲン化銀、硫化銀、セレン化銀のような水に難溶の銀塩を形成してもよく、又、硝酸銀のような水に易溶の銀塩を形成してもよい。銀に対する酸化剤は、無機物であっても、有機物であってもよい。無機の酸化剤としては、例えば、オゾン、過酸化水素およびその付加物（例えば、 $\text{NaBO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 、 $2\text{NaCO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}_2$ 、 $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}_2$ 、 $2\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）、ペルオキシ酸塩（例えば、 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$ 、 $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_6$ 、 $\text{K}_2\text{P}_2\text{O}_8$ ）、ペルオキシ錯体化合物（例えば、 $\text{K}_2[\text{Ti}(\text{O}_2)\text{C}_2\text{O}_4] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 、 $4\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Ti}(\text{O}_2)\text{OH} \cdot \text{SO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{Na}_3[\text{VO}(\text{O}_2)(\text{C}_2\text{H}_4)_2] \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ）、過マンガン酸塩（例えば、 KMnO_4 ）、クロム酸塩（例えば、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ）のような酸素酸塩、沃素や臭素のようなハロゲン元素、過ハロゲン酸塩（例えば、過沃素酸カリウム）、高原子価の金属の塩（例えば、ヘキサシアノ第二鉄酸カリウム）およびチオスルホン酸塩がある。

【 0 0 9 3 】

また、有機の酸化剤としては、p-キノンのようなキノン類、過酢酸や過安息香酸のような有機過酸化物、活性ハロゲンを放出する化合物（例えば、N-ブロムサクシンイミド、クロラミンT、クロラミンB）が例として挙げられる。

【 0 0 9 4 】

本発明の好ましい酸化剤は、オゾン、過酸化水素およびその付加物、ハロゲン元素、チオスルホン酸塩の無機酸化剤及びキノン類の有機酸化剤である。前述

の還元増感と銀に対する酸化剤を併用するのは好ましい態様である。酸化剤を用いたのち還元増感を施す方法、その逆方法あるいは両者を同時に共存させる方法のなかから選んで用いることができる。これらの方法は粒子形成工程でも化学増感工程でも選んで用いることができる。

【 0 0 9 5 】

本発明に用いられる写真乳剤には、感光材料の製造工程、保存中あるいは写真処理中のかぶりを防止し、あるいは写真性能を安定化させる目的で、種々の化合物を含有させることができる。すなわちチアゾール類、例えば、ベンゾチアゾリウム塩、ニトロイミダゾール類、ニトロベンズイミダゾール類、クロロベンズイミダゾール類、プロモベンズイミダゾール類、メルカプトチアゾール類、メルカプトベンゾチアゾール類、メルカプトベンズイミダゾール類、メルカプトチアジアゾール類、アミノトリアゾール類、ベンソトリアゾール類、ニトロベンソトリアゾール類、メルカプトテトラゾール類（特に1-フェニル-5-メルカプトテトラゾール）；メルカプトピリミジン類；メルカプトトリアジン類；例えば、オキサドリンチオンのようなチオケト化合物；アザインデン類、例えば、トリアザインデン類、テトラアザインデン類（特に4-ヒドロキシ置換（1, 3, 3a, 7）チトラアザインデン類）、ペンタアザインデン類のようなかぶり防止剤または安定剤として知られた、多くの化合物を加えることができる。例えば、米国特許第3, 954, 474号、同第3, 982, 947号、特公昭52-28660号に記載されたものを用いることができる。好ましい化合物の一つに特開昭63-212932号に記載された化合物がある。かぶり防止剤および安定剤は粒子形成前、粒子形成中、粒子形成後、水洗工程、水洗後の分散時、化学増感前、化学増感中、化学増感後、塗布前のいろいろな時期に目的に応じて添加することができる。乳剤調製中に添加して本来のかぶり防止および安定化効果を発現する以外に、粒子の晶壁を制御する、粒子サイズを小さくする、粒子の溶解性を減少させる、化学増感を制御する、色素の配列を制御するなど多目的に用いることができる。

【 0 0 9 6 】

本発明により調製されたハロゲン化銀乳剤はカラー写真感光材料および黑白写

真感光材料のいずれにも用いることができる。カラー写真感光材料としては特にカラー印画紙、カラー撮影用フィルム、カラーリバーサルフィルム、カラー拡散転写フィルム、黑白写真感光材料としては一般撮影用フィルム、X-レイ用フィルム、医療診断用フィルム、印刷感材用フィルム、拡散転写フィルム等を挙げることができる。

【 0 0 9 7 】

医療診断用フィルム、印刷感材用フィルム分野において、レーザー・イメージセッターまたはレーザー・イメージャーにより効率的に露光させることができる。

これらの分野の技術については、特開平 7 - 2 8 7, 3 3 7 号、特開平 4 - 3 3 5, 3 4 2 号、特開平 5 - 3 1 3, 2 8 9 号、特開平 8 - 1 2 2, 9 5 4 号、特開平 8 - 2 9 2, 5 1 2 号などに記載されている。

また、熱現像感光材料を用いることもできる。例えば、触媒活性量の光触媒（例えば、ハロゲン化銀）、還元剤、還元可能な銀塩（例えば、有機銀塩）、必要により銀の色調を制御する色調剤を、バインダーのマトリックス中に分散した感光性層を有している材料などが知られている。これらについては、例えば、米国特許 3 1 5 2 9 0 4 号、米国特許 3 4 5 7 0 7 5 号、米国特許 2910377 号、米国特許第 4, 5 0 0, 6 2 6 号、特公昭 43-4924 号、特開平 11-24200 号、同 11-24201 号、同 11-30832 号、同 11-84574 号、同 11-65021 号、同 11-109547 号、同 11-12588 0 号、同 11-129629 号、同 11-133536 号～同 11-133539 号、同 11-133542 号、同 11-133543 号、同 11-223898 号、同 11-352627 号、同 6 - 1 3 0 6 0 7 号、同 6 - 3 3 2 1 3 4 号、同 6 - 3 3 2 1 3 6 号、同 6 - 3 4 7 9 7 0 号、同 7 - 2 6 1 3 5 4 号、特願 2 0 0 0 - 8 9 4 3 6 号、等を挙げることができる。

【 0 0 9 8 】

本発明の化合物は拡散転写感材にも好ましく用いることが出来る。これらのうち、熱現像拡散転写方式については特願平 1 0 - 2 6 5 2 7 3 号（プレフォームド色素使用）、特願平 2 0 0 0 - 8 9 4 3 6 号（カップリング形成色素使用）に、インスタント写真方式については特願平 1 1 - 8 9 8 0 1 号に記載されている方法を参考にできる。

【 0 0 9 9 】

本発明に用いられる写真乳剤の調製法等については特開平 1 0 - 2 3 9 7 8 9 号明細書の第 6 3 欄 3 6 行～第 6 5 欄 2 行等が適用できる。

また、カラーカプラー等の添加剤、写真感光材料添加剤等、本発明が適用される感光材料の種類、感光材料の処理等については、特開平 1 0 - 2 3 9 7 8 9 号明細書の第 6 5 欄 3 行～第 7 3 欄 1 3 行等が適用できる。

【 0 1 0 0 】

本発明のハロゲン化銀写真感光材料には、前記の種々の添加剤が用いられるが、それ以外にも目的に応じて種々の添加剤を用いることができる。

これらの添加剤は、より詳しくはResearch Disclosure誌のItem17643 (1978年12月)、同Item18716 (1979年11月) および同Item308119 (1989年12月) に記載されており、その該当の個所を後掲の表にまとめて示した。

【 0 1 0 1 】

添加剤種類	RD17643	RD18716	RD308119
1 化学増感剤	23頁	648頁右欄	996頁
2 感度上昇剤		同 上	
3 分光増感剤、 強色増感剤	23～24頁	648頁右欄～ 649頁右欄	996右～998右
4 増白剤	24頁		998右
5 カブリ防止剤 および安定剤	24～25頁	649頁右欄	998右～1000右
6 光吸収剤、フィル ター、紫外線吸収剤	25～26頁	649頁右欄～ 650頁左欄	1003左～1003右
7 ステイン防止剤	25頁右欄	650左～右欄	1002右
8 色素画像安定剤	25頁		1002右
9 硬膜剤	26頁	651頁左欄	1004右～1005左
10 バインダー	26頁	同 上	1003右～1004右
11 可塑剤、潤滑剤	27頁	650頁右欄	1006左～1006右
12 塗布助剤、	26～27頁	同 上	1005左～1006左

表面活性剤

- | | | | | |
|----|----------|-----|-----|-------------|
| 13 | スタチック防止剤 | 27頁 | 同 上 | 1006右～1007左 |
| 14 | マット剤 | | | 1008左～1009左 |

【0102】

本発明の乳剤ならびにその乳剤を用いた写真感光材料に使用することができる層配列等の技術、ハロゲン化銀乳剤、色素形成カプラー、D I Rカプラー等の機能性カプラー、各種の添加剤等、および現像処理については、欧州特許第0565096A1号（1993年10月13日公開）およびこれに引用された特許に記載されている。以下に各項目とこれに対応する記載箇所を列記する。

【0103】

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. 層構成： | 61頁23～35行、41行～62頁14行 |
| 2. 中間層： | 61頁36～40行 |
| 3. 重層効果付与層： | 62頁15～18行 |
| 4. ハロゲン化銀ハロゲン組成： | 62頁21～25行 |
| 5. ハロゲン化銀粒子晶癖： | 62頁26～30行 |
| 6. ハロゲン化銀粒子サイズ： | 62頁31～34行 |
| 7. 乳剤製造法： | 62頁35～40行 |
| 8. ハロゲン化銀粒子サイズ分布： | 62頁41～42行 |
| 9. 平板粒子： | 62頁43～46行 |
| 10. 粒子の内部構造： | 62頁47～53行 |
| 11. 乳剤の潜像形成タイプ： | 62頁54行～63頁5行 |
| 12. 乳剤の物理熟成・化学増感： | 63頁6～9行 |
| 13. 乳剤の混合使用： | 63頁10～13行 |
| 14. かぶらせ乳剤： | 63頁14～31行 |
| 15. 非感光性乳剤： | 63頁32～43行 |
| 16. 塗布銀量： | 63頁49～50行 |

【0104】

- | | |
|----------------------|-----------|
| 17. ホルムアルデヒドスカベンジャー： | 64頁54～57行 |
| 18. メルカプト系カブリ防止剤： | 65頁1～2行 |

- 19. かぶらせ剤等放出剤： 6 5 頁 3 ～ 7 行
- 20. 色素： 6 5 頁 7 ～ 1 0 行
- 21. カラーカプラー全般： 6 5 頁 1 1 ～ 1 3 行
- 22. イエロー、マゼンタおよびシアンカプラー： 6 5 頁 1 4 ～ 2 5 行
- 23. ポリマーカプラー： 6 5 頁 2 6 ～ 2 8 行
- 24. 拡散性色素形成カプラー： 6 5 頁 2 9 ～ 3 1 行
- 25. カラードカプラー： 6 5 頁 3 2 ～ 3 8 行
- 26. 機能性カプラー全般： 6 5 頁 3 9 ～ 4 4 行
- 27. 漂白促進剤放出カプラー： 6 5 頁 4 5 ～ 4 8 行
- 28. 現像促進剤放出カプラー： 6 5 頁 4 9 ～ 5 3 行
- 29. その他の D I R カプラー： 6 5 頁 5 4 行 ～ 6 6 頁 4 行
- 30. カプラー分散方法： 6 6 頁 5 ～ 2 8 行

【 0 1 0 5 】

- 31. 防腐剤・防かび剤： 6 6 頁 2 9 ～ 3 3 行
- 32. 感材の種類： 6 6 頁 3 4 ～ 3 6 行
- 33. 感光層膜厚と膨潤速度： 6 6 頁 4 0 行 ～ 6 7 頁 1 行
- 34. バック層： 6 7 頁 3 ～ 8 行
- 35. 現像処理全般： 6 7 頁 9 ～ 1 1 行
- 36. 現像液と現像薬： 6 7 頁 1 2 ～ 3 0 行
- 37. 現像液添加剤： 6 7 頁 3 1 ～ 4 4 行
- 38. 反転処理： 6 7 頁 4 5 ～ 5 6 行
- 39. 処理液開口率： 6 7 頁 5 7 行 ～ 6 8 頁 1 2 行
- 40. 現像時間： 6 8 頁 1 3 ～ 1 5 行
- 41. 漂白定着・漂白・定着： 6 8 頁 1 6 行 ～ 6 9 頁 3 1 行
- 42. 自動現像機： 6 9 頁 3 2 ～ 4 0 行
- 43. 水洗・リンス・安定化： 6 9 頁 4 1 行 ～ 7 0 頁 1 8 行
- 44. 処理液補充・再使用： 7 0 頁 1 9 ～ 2 3 行
- 45. 現像薬感材内蔵： 7 0 頁 2 4 ～ 3 3 行
- 46. 現像処理温度： 7 0 頁 3 4 ～ 3 8 行

47. レンズ付きフィルムへの使用： 7 0 頁 3 9 ~ 4 1 行

【 0 1 0 6 】

本発明のハロゲン化銀写真感光材料の露光方法について説明する。

写真像を得るための露光は通常の方法を用いて行なえばよい。すなわち自然光（日光）、タングステン電灯、蛍光灯、水銀灯、キセノンアーク灯、炭素アーク灯、キセノンフラッシュ灯、レーザー、LED、CRTなど公知の多種の光源をいずれでも用いることができる。また、電子線、X線、 γ （ガンマ）線、 α （アルファ）線などによって励起された蛍光体から放出する光によって露光されてもよい。

【 0 1 0 7 】

本発明においては、レーザー光源が好ましく用いられることもある。レーザー光には、レーザー発振媒体としてヘリウム-ネオンガス、アルゴンガス、クリプトンガス、二酸化炭素ガスなどを利用したもの、またルビー、カドミウムなどの固体を発振媒体としたレーザー、その他液体レーザー、半導体レーザーなどがある。これらのレーザー光は、通常の照明などに用いられている光と異なり、単一周波数で位相のそろった鋭い方向性を有するコヒーレントな光であることから、それらを光源として露光するためのハロゲン化銀写真感光材料は、使用するレーザーの発光波長に合致した分光特性を有することを必要とする。

上記のレーザーのうち、好ましくは半導体レーザーを使用する場合である。

【 0 1 0 8 】

また、本発明の化合物は、増感色素以外にも、鮮鋭度、色分解能向上などの目的のために種々のフィルター染料、イラジエーション防止染料またはアンチハレーション用染料などとして用いることが出来る。

この化合物は慣用の方法でハロゲン化銀写真感光材料層、フィルター層および／またはハレーション防止層などの塗布液に含有さあせることができる。染料の使用料は写真層を着色させるに十分な量でよく、当業者は容易にこの量を使用目的に応じて適宜選定できる、一般的には光学濃度が0.05ないし3.0の範囲になるように使用するのが好ましい。添加時期は塗布される前のいかなる工程でもよい。

【 0 1 0 9 】

また、染料イオンと反対の荷電をもつポリマーを媒染剤として層に共存させ、これを染料分子との相互作用によって、染料を特定層中に局在化させることもできる。

ポリマー媒染剤としては例えば米国特許 2, 5 4 8, 5 6 4 号、同 4, 1 2 4, 3 8 6 号、同 3, 6 2 5, 6 9 4 号、同 3, 9 5 8, 9 9 5 号、同 4, 1 6 8, 9 7 6 号、同 3, 4 4 5, 2 3 1 号に記載されているものなどを挙げることが出来る。

本発明の化合物は感光性乳剤層以外に、中間層、保護層、バック層など所望の層に添加できる。

【 0 1 1 0 】

さらに本発明の化合物は光増感剤（光電荷分離剤）として、種々の非銀塩式光画像形成法等に用いることもできるし、光触媒、光水素発生剤等に用いることもできる。

【 0 1 1 1 】

本発明において光吸収強度とは、単位粒子表面積あたりの増感色素による光吸収面積強度であり、粒子の単位表面積に入射する光量を I_0 、該表面で増感色素に吸収された光量を I としたときの光学濃度 $\text{Log} (I_0 / (I_0 - I))$ を波数 (cm^{-1}) に対して積分した値と定義する。積分範囲は 5000 cm^{-1} から 35000 cm^{-1} までである。

【 0 1 1 2 】

本発明にかかわるハロゲン化銀写真乳剤は、分光吸収極大波長が 500 nm 以上の粒子の場合には光吸収強度が 100 以上、分光吸収極大波長が 500 nm 未満の粒子の場合には光吸収強度が 60 以上のハロゲン化銀粒子を全ハロゲン化銀粒子投影面積の $1/2$ 以上含むことが好ましい。また、分光吸収極大波長が 500 nm 以上の粒子の場合には、光吸収強度は好ましくは 150 以上、さらに好ましくは 170 以上、特に好ましくは 200 以上、であり、分光吸収極大波長が 500 nm 未満の粒子の場合には、光吸収強度は好ましくは 90 以上、さらに好ましくは 100 以上、特に好ましくは 120 以上である。上限は特にないが、好ま

しくは2000以下、さらに好ましくは1000以下、特に好ましくは500以下である。

また分光吸収極大波長が500nm未満の粒子に関しては、分光吸収極大波長は350nm以上であることが好ましい。

【0113】

光吸収強度を測定する方法の一例としては、顕微分光光度計を用いる方法を挙げることができる。顕微分光光度計は微小面積の吸収スペクトルが測定できる装置であり、一粒子の透過スペクトルの測定が可能である。顕微分光法による一粒子の吸収スペクトルの測定については、山下らの報告（日本写真学会、1996年度年次大会講演要旨集、15ページ）を参照することができる。この吸収スペクトルから一粒子あたりの吸収強度が求められるが、粒子を透過する光は上部面と下部面の二面で吸収されるため、粒子表面の単位面積あたりの吸収強度は前述の方法で得られた一粒子あたりの吸収強度の $1/2$ として求めることができる。このとき、吸収スペクトルを積分する区間は光吸収強度の定義上は 5000 cm^{-1} から 35000 cm^{-1} であるが、実験上は増感色素による吸収のある区間の前後 500 cm^{-1} 程度を含む区間の積分で構わない。

また、光吸収強度は増感色素の振動子強度と単位面積当たりの吸着分子数で一義的に決定される値であり、増感色素の振動子強度、色素吸着量および粒子表面積を求めれば光吸収強度に換算することが出来る。

増感色素の振動子強度は、増感色素溶液の吸収面積強度（光学濃度 $\times\text{ cm}^{-1}$ ）に比例する値として実験的に求めることが出来るので、1Mあたりの色素の吸収面積強度をA（光学濃度 $\times\text{ cm}^{-1}$ ）、増感色素の吸着量をB（ mol/mol Ag ）、粒子表面積をC（ $\text{m}^2/\text{mol Ag}$ ）とすれば、次の式により光吸収強度を誤差10%程度の範囲で求めることが出来る。

$$0.156 \times A \times B / C$$

この式から光吸収強度を算出しても、前述の定義に基づいて測定された光吸収強度（ $\text{Log}(I_0 / (I_0 - I))$ ）を波数（ cm^{-1} ）に対して積分した値）と実質的に同じ値が得られる。

【0114】

光吸収強度を増加させる方法には、色素発色団を粒子表面上に一層より多く吸着させる方法や、色素の分子吸光係数を増大させる方法、あるいは、色素占有面積を小さくする方法があり、いずれの方法を用いてもよいが、好ましくは色素発色団を粒子表面上に一層より多く吸着させる方法である。

ここで、色素発色団が粒子表面上に一層より多く吸着した状態とは、ハロゲン化銀粒子近傍に束縛された色素が一層より多く存在することを意味し、分散媒中に存在する色素を含まない。なおここでいう「一層より多い」とは、本発明のように色素発色団が粒子表面上に吸着した色素等の化合物と共有結合で連結されている場合も含む。それらの際、粒子表面に直接吸着していない色素によって分光増感が生じることが必要であり、そのためにはハロゲン化銀に直接吸着していない色素から粒子に直接吸着した色素への励起エネルギーの伝達が必要となる。したがって、励起エネルギーの伝達が10段階を超えて起きる必要のある場合には、最終的な励起エネルギーの伝達効率が低くなるため好ましくない。この1例は特開平2-113239などのポリマー色素のように色素発色団の大部分が分散媒中に存在し、励起エネルギーの伝達が10段階以上必要な場合が挙げられる。

ハロゲン化銀粒子への色素発色団の吸着は、好ましくは1.5層以上、さらに好ましくは1.7層以上、特に好ましくは2層である。

【0115】

本発明においてハロゲン化銀粒子表面に発色団が一層より多く吸着した状態とは、該乳剤に添加される増感色素のうち、ハロゲン化銀粒子表面の色素占有面積が最も小さい色素によって到達する単位表面積あたりの飽和吸着量を一層飽和被覆量とし、この一層飽和被覆量に対して色素発色団の単位面積当たりの吸着量が多い状態をいう。また、吸着層数は一層飽和被覆量を基準とした時の吸着量を意味する。ここで、共有結合で色素発色団が連結された色素の場合には、連結しない状態の個々の色素の色素占有面積を基準とすることが出来る。

色素占有面積は、遊離色素濃度と吸着色素量の関係を示す吸着等温線、および粒子表面積から求めることが出来る。吸着等温線は、例えばエー・ハーツ (A. Herz) らのアドソープション フロム アクエアス ソリューション (Adsorption from Aqueous Solution) アドバンシ

ーズ イン ケミストリー シリーズ (Advances in Chemistry Series) No. 17、173 ページ (1968 年) などを参考にして求めることが出来る。

【0116】

増感色素の乳剤粒子への吸着量は、色素を吸着させた乳剤を遠心分離器にかけて乳剤粒子と上澄みのゼラチン水溶液に分離し、上澄み液の分光吸収測定から未吸着色素濃度を求めて添加色素量から差し引くことで吸着色素量を求める方法と、沈殿した乳剤粒子を乾燥し、一定重量の沈殿をチオ硫酸ナトリウム水溶液とメタノールの 1 : 1 混合液に溶解し、分光吸収測定することで吸着色素量を求める方法の 2 つの方法を用いることが出来る。複数種の増感色素を用いている場合には高速液体クロマトグラフィーなどの手法で個々の色素について吸着量を求めることも出来る。

色素占有面積は実験的に求めることができるが、通常用いられる増感色素の分子占有面積はほぼ 80 \AA^2 付近であるので、簡易的にすべての色素について色素占有面積を 80 \AA^2 としておおよその吸着層数を見積もることも出来る。

【0117】

本発明の化合物を増感色素として含有するハロゲン化銀写真乳剤において、増感色素による分光吸収率の最大値 A_{max} 、および分光感度の最大値 S_{max} のそれぞれ 50 % を示す最も短波長と最も長波長の間隔は、好ましくは 120 nm 以下であり、さらに好ましくは 100 nm 以下である。

また A_{max} および S_{max} の 80 % を示す最も短波長と最も長波長の間隔は好ましくは 20 nm 以上で、好ましくは 100 nm 以下、さらに好ましくは 80 nm 以下、特に好ましくは 50 nm 以下である。

また A_{max} および S_{max} の 20 % を示す最も短波長と最も長波長の間隔は、好ましくは 180 nm 以下、さらに好ましくは 150 nm 以下、特に好ましくは 120 nm 以下、最も好ましくは 100 nm 以下である。

A_{max} または S_{max} の 50 % の分光吸収率を示す最も長波長は好ましくは 460 nm から 510 nm、または 560 nm から 610 nm、または 640 nm から 730 nm である。

【0118】

本発明において、ハロゲン化銀粒子に色素発色団が多層に吸着している場合、ハロゲン化銀粒子に直接吸着している、いわゆる1層目の色素発色団と2層目以上の色素発色団の還元電位、及び酸化電位はいかなるものでも良いが、1層目の色素発色団の還元電位が2層目以上の色素発色団の還元電位の値から0.2Vを引いた値よりも、貴であることが2層目以上色素から1層目色素への電子移動促進及び逆電子移動防止の点から好ましく、1層目の色素発色団の還元電位が2層目以上の色素発色団の還元電位の値よりも貴であることが好ましい。

【0119】

還元電位、及び酸化電位の測定は、種々の方法が可能であるが、好ましくは、位相弁別式第二高調波交流ポーラログラフィーで行う場合であり、正確な値を求めることができる。なお、以上の位相弁別式第二高調波交流ポーラログラフィーによる電位の測定法はジャーナル・オブ・イメージング・サイエンス (Journal of Imaging Science)、第30巻、第27頁(1986年)に記載されている。

【0120】

また、2層目以上の色素発色団は、発光性色素の場合が好ましい。発光性色素の種類としては色素レーザー用に使用される色素の骨格構造を持つものが好ましい。これらは例えば、前田三男、レーザー研究、第8巻、694頁、803頁、958頁(1980年)及び第9巻、85頁(1981年)、及びF. Schaefer 著、「Dye Lasers」、Springer(1973年)の中に整理されている。

【0121】

さらに、1層目の色素発色団のハロゲン化銀写真感光材料中における吸収極大波長が2層目以上の色素発色団の吸収極大波長よりも長波長であること、さらに、2層目以上の色素発色団の発光が1層目の色素発色団の吸収と重なることが2層目以上色素から1層目色素へのエネルギー移動効率の点で好ましい。また、1層目の色素発色団はJ-会合体を形成した方が好ましい。さらに、所望の波長範囲に吸収および分光感度を有するためには、2層目以上の色素発色団もJ会合体を形成していることが好ましい。

2層目色素の励起エネルギーの1層目色素へのエネルギー移動効率は、好ましくは30%以上、さらに好ましくは60%、特に好ましくは90%以上である。ここで2層目色素の励起エネルギーとは、2層目色素が光エネルギーを吸収して生成した励起状態の色素が有するエネルギーを指す。ある分子の持つ励起エネルギーが他の分子に移動する場合には励起電子移動機構、フェルスター型エネルギー移動機構（Forster Model）、デクスターエネルギー移動機構（Dexter Model）等を経て励起エネルギーが移動すると考えられているため、本研究の多層吸着系においても、これらの機構から考えられる効率よい励起エネルギー移動を起こすための条件を満たすことが好ましい。さらに、フェルスター型エネルギー移動機構を起こすための条件を満たすことが特に好ましい。

2層目色素から1層目色素へのエネルギー移動の効率は、2層目色素励起時の分光増感効率／1層目色素励起時の分光増感効率として求めることが出来る。

【0122】

本発明において用いる用語の意味を以下に記述する。

色素占有面積：色素一分子あたりの占有面積。吸着等温線から実験的に求めることが出来る。共有結合で色素発色団が連結された色素の場合には、連結しない状態の個々の色素の色素占有面積を基準とする。簡易的には 80 \AA^2 。

1層飽和被覆量：1層飽和被覆時の単位粒子表面積あたりの色素吸着量。添加された色素のうち最小の色素占有面積の逆数。

多層吸着：単位粒子表面積あたりの色素発色団の吸着量が1層飽和被覆量よりも多い状態。なお本発明において、多層吸着とは、単位粒子表面積あたりの色素発色団の吸着量が1層飽和被覆量よりも多い状態を意味するので、2つの色素発色団が共有結合で連結された色素として1層分吸着している場合は、2層吸着していることを意味する。

吸着層数：1層飽和被覆量を基準とした時の単位粒子表面積あたりの色素発色団の吸着量。なお2個の色素発色団が共有結合で連結された化合物の場合は上記吸着量×2を吸着層数と定義する。例えば、2つの色素発色団が共有結合で連結された色素が、ある非連結モデル色素と仮に同じ色素占有面積、同じ吸着量であ

る場合は、吸着層数は 2 となる。

【 0 1 2 3 】

【実施例】

次に、本発明を実施例に基づいて説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

【 0 1 2 4 】


実施例 1

本発明の化合物 D - 2 1 の合成例

【 0 1 2 5 】

【化 2 3】

D-21の合成



【0126】

欧州特許887700A号の方法を参考にし合成したシアニン色素 [1]、0.54g (0.8mmol)、及びメロシアニン色素 [2]、0.50g (0.8mmol)、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール0.12g (0.88mmol) をジメチルスルホキシド30mlに溶解し、60℃にて10分攪拌した。

ウロニウム塩 [3]、0.30g (0.96mmol)、ジイソプロピルエチルアミン0.37g (2.9mmol) を加え、60℃にて3時間攪拌した。冷却後アセトン300mlを加え、析出

した結晶を濾別した。結晶をメタノールに溶解し、酢酸ナトリウム0.065g (0.8mmol) を加え、イソプロピルアルコールを加えて生じた結晶を濾別し、イソプロピルアルコールで洗浄した。真空乾燥し、目的のD-21の黄色結晶0.52g (収率52%) を得た。

なお構造はNMRスペクトル、MSスペクトル、元素分析にて確認した。

その他の本発明の化合物についても上記と同様法にて合成できる。

【0127】

実施例2

(種乳剤aの調製)

KBr 0.017g、平均分子量20000の酸化処理ゼラチン0.4gを含む水溶液1164mlを35℃に保ち攪拌した。AgNO₃ (1.6g) 水溶液とKBr水溶液と平均分子量20000の酸化処理ゼラチン (2.1g) 水溶液をトリプルジェット法で48秒間に渡り添加した。この時、銀電位を飽和カロメル電極に対して13mVに保った。KBr水溶液を加え、銀電位を-66mVとした後、60℃に昇温した。平均分子量100000のコハク化ゼラチン21gを添加した後、NaCl (5.1g) 水溶液を添加した。AgNO₃ (206.3g) 水溶液とKBr水溶液をダブルジェット法で流量加速しながら61分間に渡って添加した。この時、銀電位を飽和カロメル電極に対して-44mVに保った。脱塩した後、平均分子量100000のコハク化ゼラチンを加え、40℃でpH5.8、pAg8.8に調整し、種乳剤を調製した。この種乳剤は乳剤1kg当たり、Agを1モル、ゼラチンを80g含有し、平均円相当直径1.46μm、円相当直径の変動係数28%、平均厚み0.046μm、平均アスペクト比32の平板粒子であった。

【0128】

(コアの形成)

上記種乳剤aを134g、KBr1.9g、平均分子量100000のコハク化ゼラチン22gを含む水溶液1200mlを75℃に保ち攪拌した。AgNO₃ (43.9g) 水溶液とKBr水溶液と分子量20000のゼラチン水溶液を特開平10-43570号に記載の磁気カップリング誘導型攪拌機を有する別の

チャンバー内で添加前直前混合して 2 5 分間に渡り添加した。この時、銀電位を飽和カロメル電極に対して -40 mV に保った。

【 0 1 2 9 】

(第 1 シェルの形成)

上記コア粒子の形成後、 AgNO_3 (43.9 g) 水溶液と KBr 水溶液と分子量 20000 のゼラチン水溶液を同上の別のチャンバー内で添加前直前混合して 20 分間に渡って添加した。この時、銀電位を飽和カロメル電極に対して -40 mV に保った。

【 0 1 3 0 】

(第 2 シェルの形成)

上記第 1 シェルの形成後、 AgNO_3 (42.6 g) 水溶液と KBr 水溶液と分子量 20000 のゼラチン水溶液を同上の別のチャンバー内で添加前直前混合して 17 分間に渡って添加した。この時、銀電位を飽和カロメル電極に対して -20 mV に保った。その後、 55°C に降温した。

【 0 1 3 1 】

(第 3 シェルの形成)

上記第 2 シェルの形成後、銀電位を -55 mV に調整し、 AgNO_3 (7.1 g) 水溶液と KI (6.9 g) 水溶液と分子量 20000 のゼラチン水溶液を同上の別のチャンバー内で添加前直前混合して 5 分間に渡って添加した。

【 0 1 3 2 】

(第 4 シェルの形成)

上記第 3 シェルの形成後、 AgNO_3 (66.4 g) 水溶液と KBr 水溶液をダブルジェット法で 30 分間に渡って一定流量で添加した。途中で 6 塩化イリジウムカリウムと黄血塩を添加した。この時、銀電位を飽和カロメル電極に対して 30 mV に保った。通常の水洗を行い、ゼラチンを添加し、 40°C で $\text{pH } 5.8$ 、 $\text{pAg } 8.8$ に調整した。この乳剤を乳剤 b とした。乳剤 B は平均円相当径 $3.3\text{ }\mu\text{m}$ 、円相当径の変動係数 21%、平均厚み $0.090\text{ }\mu\text{m}$ 、平均アスペクト比 3.7 の平板粒子であった。また、全投影面積の 70% 以上が円相当径 $3.3\text{ }\mu$ 以上で厚み $0.090\text{ }\mu$ 以下の平板粒子により占められていた。色素占有面積

を 80 \AA^2 としたときの 1 層飽和被覆量は $1.45 \times 10^{-3} \text{ mol/mol Ag}$ であった。

【0133】

乳剤 b を 56°C に昇温し、下記比較用色素 S-1 を $1.2 \times 10^{-3} \text{ mol/mol Ag}$ 添加した後、C-5、チオシアン酸カリウム、塩化金酸、チオ硫酸ナトリウムおよび N, N-ジメチルセレノ尿素を添加し最適に化学増感を施した。さらに S-1 を $2.5 \times 10^{-4} \text{ mol/mol Ag}$ 添加して 60 分間攪拌して比較例 1 用の乳剤を作成した。

【0134】

(2) 光吸収強度及び吸着量の測定

単位面積当たりの光吸収強度の測定は、得られた乳剤をスライドガラス上に薄く塗布し、カールツァイス株式会社製の顕微分光光度計 MSP 65 を用いて以下の方法でそれぞれの粒子の透過スペクトルおよび反射スペクトルを測定して、吸収スペクトルを求めた。透過スペクトルのリファレンスは粒子の存在しない部分を、反射スペクトルは反射率の分かっているシリコンカーバイドを測定してリファレンスとした。測定部は直径 $1 \mu\text{m}$ の円形アパーチャー部であり、粒子の輪郭にアパーチャー部が重ならないように位置を調整して 14000 cm^{-1} (714 nm) から 28000 cm^{-1} (357 nm) までの波数領域で透過スペクトル及び反射スペクトルを測定し、 $1 - T$ (透過率) - R (反射率) を吸収率 A として吸収スペクトルを求めた。ハロゲン化銀の吸収を差し引いて吸収率 A' とし、 $-\log(1 - A')$ を波数 (cm^{-1}) に対して積分した値を $1/2$ にして単位表面積あたりの光吸収強度とした。積分範囲は 14000 cm^{-1} から 28000 cm^{-1} までである。この際、光源はタングステンランプを用い、光源電圧は 8 V とした。光照射による色素の損傷を最小限にするため、一次側のモノクロメータを使用し、波長間隔は 2 nm 、スリット幅を 2.5 nm に設定した。200 粒子について吸収スペクトルおよび光吸収強度を求めた。

【0135】

色素吸着量は、得られた液体乳剤を $10,000 \text{ rpm}$ で 10 分間遠心沈降させ、沈殿を凍結乾燥した後、沈殿 0.05 g を 25% チオ硫酸ナトリウム水溶液

25mlとメタノールを加えて50mlにした。この溶液を高速液体クロマトグラフィーで分析し、色素濃度を定量して求めた。このようにして求めた、色素吸着量と1層飽和被覆量から色素の吸着層数を求めた。

【0136】


(3) 塗布試料の作成

下塗り層を設けてあるトリアセチルセルロースフィルム支持体に、表1に示すような乳剤層及び保護層を塗布した。さらに比較化合物S-1を本発明の化合物等に等モル変更して試料101～122を作成した。

【0137】

【表1】

表1 乳剤塗布条件

(1) 乳剤層	
・ 乳剤	・ 乳剤b (使用色素は表2参照)
・ カプラー	(1.6×10^{-3} モル/ m^2)
	
・ トリクレシルフォスフェート	($1.50 g/m^2$)
・ ゼラチン	($2.30 g/m^2$)
(2) 保護層	
・ 2,4-ジクロロ-6-ヒドロキシ -s-トリアジンナトリウム塩	($0.08 g/m^2$)
・ ゼラチン	($1.80 g/m^2$)

【0138】

これらの試料にセンシトメトリー用露光（1／100秒）を与え、下記のカラー現像処理を行った。

処理方法

工程	処理時間	処理温度	補充量	タンク容量
発色現像	2分45秒	38℃	33ml	20リットル
漂白	6分30秒	38℃	25ml	40リットル
水洗	2分10秒	24℃	1200ml	20リットル
定着	4分20秒	38℃	25ml	30リットル
水洗1	1分05秒	24℃	(2) から (1)	10リットル

への向流配管方式

水洗2	1分00秒	24℃	1200ml	10リットル
安定	1分05秒	38℃	25ml	10リットル
乾燥	4分20秒	55℃		

補充量は35mm幅1m長さあたり

次に処理液の組成を記す。

(発色現像液)

母液 (g) 補充液 (g)

ジエチレントリアミン5酢酸	1.0	1.1
1-ヒドロキシエチリデン-1, 1-ジホスホン酸	3.0	3.2
亜硫酸ナトリウム	4.0	4.4
炭酸カリウム	30.0	37.0
臭化カリウム	1.4	0.7
沃化カリウム	1.5mg	—
ヒドロキシルアミン硫酸塩	2.4	2.8
4-[N-エチル-N-β-ヒドロキシエチルアミノ]		
—2-メチルアニリン硫酸塩	4.5	5.5
水を加えて	1.0リットル	1.0リットル
pH	10.05	10.05

(漂白液)

母液 (g) 補充液 (g)

エチレンジアミン4酢酸第2鉄ナトリウム3水塩	100.0	120.0
------------------------	-------	-------

エチレンジアミン 4 酢酸 2 ナトリウム塩	10.0	11.0
臭化アンモニウム	140.0	160.0
硝酸アンモニウム	30.0	35.0
アンモニア水 (27%)	6.5m l	4.0 m l
水を加えて	1.0 リットル	1.0リットル
pH	6.0	5.7
(定着液)	母液 (g) 補充液 (g)	
エチレンジアミン 4 酢酸ナトリウム塩	0.5	0.7
亜硫酸ナトリウム	7.0	8.0
重亜硫酸ナトリウム	5.0	5.5
チオ硫酸アンモニア水 (70%)	170.0m l	200.0m l
水を加えて	1.0 リットル	1.0リットル
pH	6.7	6.65
(安定液)	母液 (g) 補充液 (g)	
ホルマリン	2.0m l	3.0m l
ポリオキシエチレン- p -モノノニルフェニル エーテル (平均重合度 10)	0.3	0.45
エチレンジアミン 4 酢酸 2 ナトリウム塩	0.05	0.08
水を加えて	1.0 リットル	1.0リットル
pH	5.8-8.0	5.8-8.0

【 0 1 3 9 】

処理済の試料を青色フィルターで濃度測定し、感度、かぶりを評価した。

感度はかぶり濃度より0.2高い濃度を与える露光量の逆数で定義し、各資料の感度は試料 101 の値を 100 とした相対値で表した。各試料に使用した乳剤及び比較例、本発明の化合物の光吸収強度、各試料の感度の結果を表 2 に示す。なお光吸収強度は顕微分光法により求めた200粒子の平均の値である。光吸収強度、感度共、比較例 101 の値を基準とした。なお比較例 101 の光吸収強度は 58 であった。


【 0 1 4 0 】

【表 2】

試料No	化合物	光吸収強度	感 度	備 考
101	S-1	1(基準)	100(基準)	比較例
102	D-1	1.71	156	本発明
103	D-2	1.83	167	本発明
104	D-3	1.82	164	本発明
105	D-5	1.83	167	本発明
106	D-7	1.79	163	本発明
107	D-12	1.81	165	本発明
108	D-13	1.80	166	本発明
109	D-14	1.79	164	本発明
110	D-20	1.84	169	本発明
111	D-21	1.81	166	本発明
112	D-22	1.84	169	本発明
113	D-27	1.75	160	本発明
114	D-29	1.77	162	本発明
115	D-35	1.78	162	本発明
116	D-36	1.79	164	本発明
117	D-37	1.79	164	本発明
118	D-38	1.78	162	本発明
119	D-39	1.78	162	本発明
120	D-40	1.79	164	本発明
121	D-43	1.80	165	本発明
122	S-2	1.62	146	比較例

【 0 1 4 1 】

【化 2 4】



【0 1 4 2】

表 2 より、本発明の化合物は比較化合物 S-1 に比べ、多層構造をとるため光吸収率が向上し、その結果感度が高くなることが明らかである。さらにその効果は欧州特許 887700A1 に記載の比較化合物 S-2 より優れることも明らかである。

さらに、本発明の化合物 D-20 を用いた試料 110 は、吸着層数は 1.91 でありほぼ 2 層構造を取っている。

なお、以上の結果から、2 層目色素が光励起された際、1 層目色素へのエネルギー移動または電子移動を介して高感度化へ寄与していることが明らかである。

【0 1 4 3】

実施例 3

実施例 2 と同様な比較を、特開平 8-29904 号の実施例 5 のカラーネガ感材の系にて行なったところ、比較例 S-1 を用いた感材の青感層の感度を 100 (基準) とすると、本発明の D-20 を用いた感材の感度は 165 と高感度であった。また、特願平 11-89801 号の実施例 1 のインスタント感材の系においても同様な比較を行なったところ、比較例 S-1 を用いた感材の青感層の感度を 100 (基準) とすると、本発明の D-9 を用いた感材の感度は 163 と高感度であった。さらに、特開平 7-92601 号、同 11-160828 号の実施例 1 のカラー反転感材の系、特開平 6-347944 号の実施例 1 のカラーペーパーの系、特開平 8-122954 号実施例 1 の X 線感材の系、特願 2000-89436 号の実施例 1 の熱現像感材の系、特開平 8-292512 号の実施例 1 の印刷感材の系でも本発明の化合物を用いた感材は比較化合物に対して高感度であることがわかった。さらにこれらのいずれの系でも大きい光吸収強度、大きい発色団の吸着層数を有し、同様に有用であることがわかった。

【 0 1 4 4 】

【発明の効果】

本発明のメチン色素連結化合物を用いることにより、多層構造が形成され光吸収率が向上し、高感度なハロゲン化銀写真感光材料を得ることができる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 新規なメチン色素化合物、及びそれを含有する高感度なハロゲン化銀写真感光材料を提供する。

【解決手段】 下記一般式(1)で表される化合物を含有するハロゲン化銀写真感光材料。

【化1】

一般式(1) $\text{Dye1}-(\text{L}_1-\text{Dye2})_{m1}m2$

式中、 L_1 は連結基を表し、 $m1$ は1～5の整数を、 $m2$ は1～5の整数を表す。
。Dye1は第1の発色団を表し、Dye2は特定のバルビツール酸核含有メロシアニンである第2の発色団を表わす。

【選択図】 選択図なし

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005201]

1. 変更年月日 1990年 8月14日
[変更理由] 新規登録
住 所 神奈川県南足柄市中沼210番地
氏 名 富士写真フイルム株式会社